

Codice: 2QT &amp; 2RT

# Topkapi



smalto poliuretanico monocomponente brillante non ingiallente.

Smalto poliuretanico monocomponente, non-ingiallente, di qualità superiore per una finitura brillante e duratura. Purezza di tinta, elevata stabilità e brillantezza, nonché elevata resistenza agli agenti atmosferici in ambiente marino fanno di questo prodotto la scelta ottimale per una finitura di pregio su imbarcazioni. Il prodotto è disponibile in un'ampia gamma di colori per una finitura sia a spruzzo che a pennello.

Caratteristiche		Dati Applicativi	
<b>Tipologia</b>	Monocomponente	<b>Applicazione</b>	Pennello rullo e spruzzo
<b>Tipo di legante sol a</b>	Alchidico uretanico	<b>Diluizione pennello-rullo</b>	10-20% Diluente 107 o 109
<b>Peso specifico kg/lit (<math>\pm 0,05</math>)</b>	1,000-1,215 secondo il colore	<b>Diluizione spruzzo</b>	10-25% Diluente 900
<b>Residuo secco (volume )</b>	53%	<b>Essicazione al tatto</b>	2-3 ore (20°C)
<b>Viscosità ford</b>	14-16 sec.Ø8 a 20°C	<b>Tempo di sovraverniciatura</b>	18-24 ore (20°C)
<b>Stoccaggio +23°C (<math>\pm 2</math>)</b>	30 mesi in contenitori sigillati	<b>Temperatura applicativa</b>	Tra +10 c e +40 c
		<b>Umidità relativa</b>	Inferiore all 80%
		<b>Spessore secco consigliato</b>	40-50 microns per mano
		<b>Resa teorica m2/litro</b>	11-13

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

### Ferro nuovo.

Se il supporto è nuovo, deve essere pulito, asciutto, ben sgrassato e privo di ruggine. Applicare una mano di fondo tipo SOTTOFONDO NAUTICA o EVIOX CROMOMINIO e lasciare asciugare. Applicare quindi 2 mani di TOPKAPI SMALTO a distanza di 18-24 ore l'unadall'altra.


### Legno nuovo.

Se il supporto è nuovo, il legno deve essere pulito, asciutto, stagionato e ben levigato. Se necessario procedere all'impregnazione del legno applicando una mano di POLIGLASS Vernice diluita al 50-70% o più, senza fare pellicola, oppure di LIGNUM IMPREGNANTE. Dopo 24 ore applicare una mano di SOTTOFONDO NAUTICA. Lasciare asciugare per 24 ore e sovraverniciare con 2 mani di TOPKAPI SMALTO nella tinta desiderata.


### Supporti già verniciati.

Se le vecchie pitture non offrono più un'adeguata adesione al supporto oppure sono friabili, esse vanno rimosse meccanicamente. Pulire bene la superficie e attenersi quindi alle istruzioni sopra riportate per supporti nuovi. Se la superficie verniciata è in buone condizioni di adesione ed è necessario solo ripristinare le mani di finitura perché sporche od opacizzate dal tempo, pulire e sgrassare bene la superficie e carteggiare con carta abrasiva medio-fine. Rimuovere la polvere ed i residui di carteggiatura ed applicare 2 mani di TOPKAPI SMALTO nella tinta desiderata.

NOTA: Nei periodi estivi e/o comunque a temperature superiori a 20°C si consiglia, per l'applicazione a pennello, la diluizione con Dilatante 109

**Colori**


Colore: : BIANCO  
Cod. colore:: 2QT080




Colore: : NERO GONDOLA  
Cod. colore:: 2QT070




Colore: : GHIACCIO  
Cod. colore:: 2QT020



Colore: : AVORIO  
Cod. colore:: 2QT050



Colore: : MARRONE  
Cod. colore:: 2QT108



Colore: : GRIGIO CHIARO  
Cod. colore:: 2QT116



Colore: : GRIGIO MEDIO  
Cod. colore:: 2QT119



Colore: : AZZURRO CIELO  
Cod. colore:: 2QT121




Colore: : AZZURRO LUMINOSO  
Cod. colore:: 2QT124



Colore: : BLU OCEANO  
Cod. colore:: 2QT122



Colore: : VERDE SMERALDO  
Cod. colore:: 2QT126



Colore: : GIALLO CROMO  
Cod. colore:: 2QT110



Colore: : ROSSO VIVO  
Cod. colore:: 2RT113



Colore: : BLU MARINO  
Cod. colore:: 2QT142

**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

**NOTE**

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornittrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento dell'applicazione.