

Codice: 3S

Epoxy A/1



bicomponente epossidico senza solvente per serbatoi e vasche alimentari

Rivestimento epossidico a due componenti esente da solventi. Viene applicato ad uno spessore di 200-250 microns per mano su superfici in ferro, cemento o vetroresina dopo accurata preparazione delle stesse. Epoxy A/1 è indicato per il rivestimento di serbatoi contenenti prodotti destinati all'alimentazione (acqua potabile, vino, latte, mosti, alcoolici, birra, oli vegetali ed animali) o petroliferi, nonché gasolio, benzine, prodotti petroliferi ecc. Il rivestimento ottenuto con Epoxy A/1 è sterilizzabile, dopo completa essiccazione e reticolazione, per 4 ore a 120°C. Disponibile nei colori Bianco e Rosso.

Caratteristiche		Dati Applicativi	
Tipologia	Bicomponente	Applicazione	Pennello rullo e spruzzo
Tipo di legante sol a	Resina epossidica	Miscela a+b in peso	100 parti di Sol.A con 25 di Sol.B
Tipo di legante sol b	Ammine	Pot life a+b (20c)	Usare miscela entro 30-50 minuti
Codice colore sol a	3S00000 Rosso - 3S1174 Bianco	Diluizione pennello-rullo	Pronto all'uso o con eventuale 3% di alcool buongusto
Codice colore sol b	8ZEPA1	Diluizione spruzzo	Pronto all'uso o con eventuale 3% di alcool buongusto
Peso specifico kg/lit ($\pm 0,05$)	1.800 (A) - 1.000 (B)	Essiccazione al tatto	3 ore (20°C)
Residuo secco (peso)	100%	Tempo di sovraverniciatura	12-24 ore (a 20°C)
Residuo secco (volume)	100%	Temperatura applicativa	Tra +10 e +40 c
Viscosità ford	Tixotropico	Umidità relativa	Inferiore all 80%
Stoccaggio +23°C (± 2)	30 mesi in contenitori sigillati	Spessore secco consigliato	200 microns per mano
		Resa teorica m2/litro	2-2,3 m2/Kg

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

Cemento / Ferro.

Supporti nuovi.

Si consiglia l'applicazione di EPOFOND AM-9 come mano di fondo. Applicare 1-2 mani di EPOXY A/1.

Supporti già verniciati.

Asportazione completa delle pitture sfoglianti e non ben aderenti. Sgrassaggio con solvente.

Si consiglia l'applicazione di EPOFOND AM-9 come mano di fondo. Applicare 1-2 mani di EPOXY A/1.

Codice: 3S

Epoxy A/1

Colori

Colore: : BIANCO
Cod. colore:: 3S1174

Colore: : ROSSO OX
Cod. colore:: 3S0000

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

NOTE

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento dell'applicazione.