

Codice: 4P5241

Eliprimer 1C

primer monocomponente per eliche



Primer ad adesione diretta su metalli quali ottone, bronzo, alluminio e acciaio inox. Idoneo ad essere sovraverniciato con prodotti sia monocomponenti che bicomponenti ed in particolare, su eliche di imbarcazioni, con antivegetativa CONTENDER ELICHE. Offre un ottimo ancoraggio al supporto ed una facile adesione delle mani successive.

Caratteristiche		Dati Applicativi	
Tipologia	Monocomponente	Applicazione	Pennello rullo e spruzzo
Tipo di legante sol a	Sintetico	Diluizione pennello-rullo	5-10% Diluente 765
Peso specifico kg/lit ($\pm 0,05$)	1,200	Diluizione spruzzo	5-10% Diluente 765
Residuo secco (volume)	23%	Essicazione al tatto	60 minuti (20°C)
Stoccaggio +23°C (± 2)	30 mesi in contenitori sigillati 90-150 sec.	Tempo di sovraverniciatura	min. 4 ore - max. 12 ore (20°C)
		Temperatura applicativa	Tra +10 c e +40 c
		Umidità relativa	Inferiore all 80%
		Spessore secco consigliato	20 microns per mano
		Resa teorica m2/litro	10

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

METALLO (ELICHE DI IMBARCAZIONI):

Sgrassare la superficie con solvente idoneo (di tipo nitro, epossidico o poliuretanico). Sabbiare se possibile oppure carteggiare accuratamente con carta abrasiva a grana grossa (80-100). La superficie deve risultare ben irruvidita. Evitare l'utilizzo di carta abrasiva usata o spazzole di ferro perché anzichè irruvidire lucidano la superficie e diminuiscono l'ancoraggio della mano di primer. Dopo la carteggiatura (o sabbatura) spolverare la superficie con getto d'aria asciutto, evitando di toccare la superficie con le mani per non lasciare impronte di grasso o sporco preclusive di un risultato insoddisfacente.

Applicare una mano di ELIPRIMER 1C rispettando strettamente i dati applicativi riportati in questa scheda. Attendere minimo 4 ore massimo 12 ore (20°C) quindi sovraverniciare con una prima mano di antivegetativa CONTENDER ELICHE. Applicare una seconda mano di antivegetativa CONTENDER ELICHE entro 4 ore dall'applicazione della prima mano di antivegetativa. Immettere l'imbarcazione in acqua dopo un minimo di 24 ore.

Codice: 4P5241

Eliprimer 1C

Colori

Colore: : VERDE

Cod. colore: 4P5241

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

NOTE

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento dell'applicazione.