

Codice: 5P0000

Polisatin



vernice bicomponente poliuretanica satinata

Vernice di gradevole aspetto satinato (40 gloss) per una finitura di pregio per interni di imbarcazioni in legno. Mette in risalto la venatura del legno ed il suo colore originale; impiegata anche su parquet, e tutte le superfici di legno in genere. Offre caratteristiche di buona resistenza alle macchie più comuni offrendo una finitura satinata di grande effetto.

Caratteristiche		Dati Applicativi	
Tipologia	Bicomponente	Applicazione	Pennello rullo e spruzzo
Tipo di legante sol a	Poliuretanico	Miscela a+b in volume	2 Part.Sol.A con 1 Part.Sol.B
Tipo di legante sol b	Isocianico misto	Pot life a+b (20c)	Usare miscela entro 4-6 ore
Peso specifico kg/lit ($\pm 0,05$)	0,975 (A) . 1,030 (B)	Diluizione pennello-rullo	0-5% Dilatante 205
Residuo secco (volume)	31%	Diluizione spruzzo	5-10% Diluente 203
Stoccaggio +23°C (± 2)	24 mesi in contenitori sigillati 15-20 sec.	Essicazione fuori polvere	5-15 minuti (20c)
		Tempo di sovraverniciatura	8-12 ore (20°C)
		Temperatura applicativa	Tra +10°C e +40°C
		Umidità relativa	Inferiore all 80%
		Spessore secco consigliato	40 microns per mano
		Resa teorica m²/litro	8

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

Legno nuovo.

- Per ottenere una superficie a poro chiuso, applicare due mani di Vernice POLIGLASS diluendo dal 50 al 100% (secondo l'assorbimento del legno) con Diluente 203. Se il poro è molto aperto applicare un'eventuale terza mano meno diluita. Dopo 8-12 ore carteggiare con carta abrasiva fine e applicare due o tre mani di POLISATIN rispettando i tempi di sovraverniciatura consigliati.

- Se si vuole ottenere una superficie a poro aperto, applicare solo una mano di Vernice POLISATIN diluita al 50-100% (secondo l'assorbimento del legno) con Diluente 203. Dopo 8-12 ore di essiccazione, carteggiare con carta abrasiva fine ed applicare due o tre mani di POLISATIN, rispettando i tempi di sovraverniciatura consigliati.

Legno già verniciato.

Carteggiare a fondo e spolverare la vecchia vernice. Se la vecchia verniciatura era stata eseguita con vernici poliuretaniche a 2 componenti, è sufficiente applicare due o tre mani di POLISATIN distanziate 8-12 ore una dall'altra. Se la vecchia verniciatura è di origine sconosciuta, è opportuno prima di procedere all'applicazione della Vernice POLISATIN; fare una prova di compatibilità su una piccola parte di superficie per verificare l'adesione e il rammollimento. Se non si riscontrano inconvenienti si proceda con due mani di Vernice POLISATIN. In caso contrario (rammollimento, opacizzazione ecc. della vecchia vernice) è opportuno togliere tutta la vecchia vernice mediante sverniciatori, carteggiatura o raschiatura e procedere poi come indicato nel ciclo per legno nuovo.

Codice: 5P0000

Polisatin

Colori

Colore: : TRASPARENTE

Cod. colore:: 5P0000

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

NOTE

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento dell'applicazione.