

Codice: 5W70-BZ70

# Propshark

pittura antivegetativa priva di biocidi ad alta scivolosità



pittura antivegetativa priva di biocidi, dotata di ottima dilatazione, resistente al graffio, dura ed elastica. È caratterizzata da un'elevata scivolosità ed anti-aderenza, che ne facilita la pulizia superficiale, utilizzata come mano di finitura nel settore nautico, riduce l'attacco del fouling marino specialmente sia dell'hard che soft fouling Consigliata per eliche dove la velocità e la turbolenza generata dalla rotazione aiuta a mantenere pulita la superficie.

Prodotto privo di Biocidi.

Caratteristiche		Dati Applicativi	
<b>Stoccaggio min+10°C max+35°C</b>	18 mesi in contenitori sigillati	<b>Applicazione: Spalmatura</b>	Pronta all'uso
<b>Tipologia</b>	Bicomponente	<b>Applicazione: Spruzzo</b>	Pronta all'uso-max 10% Diluente 203
<b>Tipo di legante sol a</b>	Poliacrilico	<b>Applicazione</b>	Diluizione
<b>Tipo di legante sol b</b>	Isocianato alifatico	<b>Miscela a+b in volume</b>	100pp Sol. A +50pp Sol. B
<b>Codice colore sol a</b>	5W7062 Trasparente	<b>Miscela a+b in peso</b>	100pp Sol. A +50pp Sol. B
<b>Codice colore sol b</b>	8Z7063 Trasparente	<b>Pot life a+b (20c)</b>	Usare miscela entro 2-3 ore
<b>Peso specifico kg/lit (<math>\pm 0,05</math>)</b>	1,020 (A) / 0,990 (B)	<b>Diluizione pennello-rullo</b>	pronta al uso
<b>Residuo secco (volume )</b>	40%	<b>Diluizione spruzzo</b>	10% max se serve
<b>Viscosità ford</b>	20+-5 s	<b>Essicazione fuori polvere</b>	30 minuti (20c)
<b>Stoccaggio +23°C (<math>\pm 2</math>)</b>	18 mesi in contenitori sigillati	<b>Tempo di sovraverniciatura</b>	non oltre 1 ora la seconda mano - dopo carteggiare
		<b>Temperatura applicativa</b>	Tra +10 c e +40 c
		<b>Spessore secco consigliato</b>	40 microns per mano
		<b>Resa teorica m2/litro</b>	11-13 (= m2/Kg)

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

### Supporti:

Alluminio, Leghe leggere e altre tipologie di superfici. Il supporto deve necessariamente essere pretrattato, abrasivato - irruvidito. Applicare quindi 1 mano di PROPSHARK allo spessore adeguato. Una seconda mano è possibile entro 1 ora dalla prima mano . passate le 2 ore applicare previo irruvidimento, altrimenti l'adesione potrebbe essere compromessa.

Codice: 5W70-BZ70

# Propshark

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

## NOTE

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento dell'applicazione.



**AEMME COLORI SRL**, Via Patta 12, 24020 Ranica (BG), Italy  
Tel: +39 035.513373 - Fax: +39 035.513211 - Mail: [info@aemmegolori.it](mailto:info@aemmegolori.it)

