

Nome Prodotto: Propspeed Etching Primer

Descrizione: Primer Bicomponente per metalli, asciuga rapidamente tramite la reazione dei due componenti del prodotto, garantendo protezione dalla corrosione e favorendo l'adesione delle successive mani.

Uso Tipico: Come pre-trattamento su metalli non ferrosi, come il bronzo o l'alluminio o zincature. Può essere utilizzato anche come primer su lastre in acciaio sabbiato.

Proprieta' Fisiche:

Lapporto di catalisi	- Base: Catalizzatore = 4:1 in volume (come fornito)
Colour	- Base: Giallo; Catalizzatore: Trasparente
Finitura	- Opaca
Mani da applicare	- 2
Resa teorica	- 11m ² /L
Spessore film umido	- 90 micron
Spessore film asciutto	- 8 micron
Solido in volume	- 9%
VOC	- 676g/L
Peso Specifico	- 0.87/0.92 g/L
Secco al tatto	- 3 ore
Essiccazione completa	- 8 ore (20° C)
Tempo di ricopertura	- Applicare PropSpeed Clear quando il prodotto risulta asciutto al tatto (Vedi manuale di applicazione)
Durata della miscela catalizza	- 8 Ore (20° C)
Durata magazzino	- 2 Anni (25 ° C)
Solventi	- Xilene, Alcool Isopropilico e Mix di Alcool Isobutilico
Pulizia	- Acetone o Xilene

Applicazion: Kit di applicazione Propspeed Rullo (PSAP4KIT, PSAP4-10), pennello, rullo in schiuma.

Preparazion Della Superficie e Applicazion:

Guarda video applicativo su www.propspeed.com/application

Eliche, Assi e Timoni:

Pulire ogni incrostazione marina. Carteggiare con cartavetro 80. Risciacquare con acqua pulita per rimuovere gli eccessi di sporco generati dalla carteggiatura. Utilizzare PropClean per rimuovere ogni

contaminante organico dal supporto, incluso olio e grasso proveniente dalle mani dell'operatore, asciugare immediatamente ogni eccesso lasciato dalla salvietta pre-imbevuta. Successivamente applicare PropPrep per garantire il corretto condizionamento chimico della superficie (Regolatore di PH), rimuovere ogni eccesso lasciato dalla salvietta pre-imbevuta con un panno pulito. Applicare la prima mano di Etching Primer con rullo a pelo corto, non appena risulta asciutta al tatto (vedi test del guanto nella guida online) applicare la seconda mano. Attendere nuovamente che il prodotto sia solamente asciutto al tatto per applicare Clear Coat.

Nuove Eliche:

Raccomandiamo di pulire e trattare il metallo con PropClean e PropPrep prima di applicare il Primer. Riferirsi alle schede tecniche di PropPrep e PropClean.

Rimozione e Ri-applicazioni di Propspeed:

Quando viene riapplicato propspeed i seguenti step devono essere seguiti:

- Rimuovere il vecchio Propspeed utilizzando Stripspeed (fare riferimento alla scheda TDS).
- Pulire la superficie con PropClean e PropPrep
- Ricoprire come da indicazioni.

Trasporto:	UN No.:	1263
	Class:	3
	Hazchem:	3Y
	Packing Group	III

Immagazzinamento:

Non posizionare vicino a fiamme libere o macchinari ad alta temperatura.

Nome Prodotto: Propspeed Clear Coat

Descrizione: Propspeed Clear Coat è un rivestimento silconico monocomponente sicuro per l'ambiente, previene la crescita di flora marina sulla superficie trattata riducendo la tensione superficiale della stessa. Propspeed è privo di rame, leghe di stagno o altre sostanze tossiche che possono inquinare l'ambiente.

Uso Tipico: Come prodotto che previene la formazione della fauna marina su eliche e corpi in movimento. Essendo un prodotto privo di rame è indicato per l'utilizzo vicino a timone, piede poppiere, luci immerse, radiatore per chiglia e elica di prua.

Proprieta' Fisiche:

Legante	- Polimero Silconico
Colour	- Rivestimento trasparente
Finitura	- Lucida
Mani da applicare	- 1
Resa teorica	- 11m ² /L
Spessore film umido	- 90 micron
Spessore film secco	- 75 micron
Solido in volume	- 83%
VOC	- 129g/L
Secco al tatto	- 3 ore
Essiccazione completa	- 8 ore (20° C)
Tempo di ricopertura	- La ricopertura non è consigliata
Durata magazzino	- 2 anni (25°C)
Solventi	- Mix di solventi Aromatici/Alifatici
Pulizia	- Xilene

Applicazione: Kit di applicazione Propspeed Rullo (PSAP4KIT, PSAP4-10) o pennello

Preparazione Della Superficie e Applicazione:

Vedere video guida all'indirizzo www.propspeed.com/application

Eliche, Assi e Timoni:

Applicare una mano piena di Propspeed Clear Coat al di sopra della seconda mano di Etching Primer. L'applicazione deve essere effettuata non appena il primer risulta asciutto al tatto. Non immergere per almeno 8 ore.

Nuove Eliche:

Raccomandiamo di pulire e trattare il metallo con Propclean e Propprep prima di applicare il Primer. Riferirsi alle schede tecniche di PropPrep e PropClean.

Rimozione e Ri-applicazione di Propspeed:

Quando viene riapplicato Propspeed i seguenti step devono essere seguiti:

- Rimuovere il vecchio Propspeed utilizzando Stripspeed (fare riferimento alla scheda TDS).
- Pulire la superficie con PropClean e PropPrep
- Ricoprire come da indicazioni.

Performance e Limitazioni:**Performance:**

- Privo di biocidi
- Ottime proprietà nel prevenire la crescita di flora sulle parti trattate
- Rivestimento trasparente
- Lungo tempo di servizio (da 1 a 2 stagioni)

Limitazioni:

- Rivestimento morbido, è necessario evitare ogni danno meccanico alla superficie trattata.
- Deve essere rimosso completamente prima di poter ri-applicare il prodotto.
- Contiene silicone e deve essere usato con cura, tenendo a mente la possibile contaminazione di altre superfici.
- Il sistema PropSpeed non è raccomandato, ne tantomeno approvato, per l'uso in acquacoltura o comunque contatto alimentare.

Salute e Sicurezza:**Clearcoat:**

Contiene solventi organici incluso lo Xilene. Non esporre a fiamme libere o a macchinari ad alta temperatura. Evitare il contatto con la pelle. È altamente raccomandato l'uso dei guanti o di una crema protettiva effetto barriera. Quando si maneggia il prodotto, non mangiare, bere o fumare. Assicurarsi di lavorare in un ambiente ben ventilato.

Trasporto:

UN No.:	1263
Class:	3
Hazchem:	3Y
Packing Group	III

Immagazzinamento:

Non posizionare vicino a fiamme libere o macchinari ad alta temperatura.

Primo Soccorso:

Ingerimento	- Somministrare latte o acqua, contattare immediatamente un medico.
Contatto con la pelle	- Lavare accuratamente con acqua e sapone
Contatto oculare	- Lavare accuratamente per 10 minuti con acqua corrente pulita. Contattare un medico.
Inalazione	- Allontanarsi dalla zona spostandosi in ambiente ventilato. Contattare un medico.

Nome Prodotto:	Propprep
Descrizione:	PropPrep è uno speciale preparatore per metallo progettato per garantire una superficie metallica chimicamente condizionata. Mandatorio prima di Applicare PropSpeed.
Uso Tipico:	Come pretrattamento per eliche, alberi, supporti e timoni, prima dell'applicazione del sistema PropSpeed.
Applicazioni:	Applicare la soluzione liberamente tramite l'uso di stracci o salviette pre-imbevute, lavorando su piccole aree. Non lasciar asciugare il prodotto sul supporto. Rimuovere ogni eccesso con un panno in cotone pulito. Da utilizzare prima di applicare l'Etching Primer.
Performance:	Ottimo condizionatore chimico, che prepara in maniera adeguata i metalli.
Limitazioni:	Le superfici che vengono trattate con PropPrep devono essere verniciate quanto prima possibile (entro 4 ore). PropPrep non dovrebbe essere usato su zinco, cadmio e magnesio essendo questi metalli suscettibili ad attacchi chimici da acido.
Salute e Sicurezza:	PropPrep è acido. L'operatore deve indossare i corretti DPI quali guanti, occhiali di sicurezza e indumenti protettivi. Se viene a contatto con la pelle nuda, lavare copiosamente con acqua e sapone. Se a contatto con gli occhi, lavare con acqua corrente per almeno 15 minuti. In caso di Ingestione, somministrare al paziente copiose quantità di latte o acqua. Non indurre il vomito. In ogni situazione cercare un consulto medico al più presto. Guarda la SDS per ulteriori consigli di sicurezza.
Immagazzinamento:	Tenere chiuso, in uno spazio asciutto e fresco lontano da ogni alimento. Assicurarsi di posizionare il prodotto su uno scaffale resistente alla corrosione da acido.

Nome Prodotto:	Propclean
Descrizione:	PropClean è un prodotto a base di Alcool, specifico per la pulizia.
Uso Tipico:	Come anti-silicone e per la pulizia delle parti metalliche da trattare con il sistema PropSpeed.
Applicazioni:	PropClean deve essere usato prima dell'utilizzo di PropPrep per rimuovere ogni contaminazione organica. Incluso olio e grasso risultante dalle mani dell'operatore. Applicare PropClean con uno straccio in cotone o tramite la salvietta pre-imbevuta. Lavorare su una piccola area per volta. Non lasciare asciugare sulla superficie, asciugare con uno straccio di cotone ogni eccesso di prodotto sulla superficie trattata.
Performance:	Ottimo pulitore per metalli utilizzato come prima fase nell'applicazione del sistema PropSpeed.
Limitazioni:	La superficie trattata con PropClean deve essere verniciata il prima possibile (entro 4 ore) PropClean non deve essere utilizzato su zinco, cadmio e magnesio perché queste superfici sono suscettibili ad attacchi da acido.
Propclean:	PropClean è un prodotto a base di Alcoli . L'operatore deve indossare i corretti DPI quali guanti, occhiali di sicurezza e indumenti protettivi. Se viene a contatto con la pelle nuda, lavare copiosamente con acqua e sapone. Se a contatto con gli occhi, lavare con acqua corrente per almeno 15 minuti. In caso di Ingestione, somministrare al paziente copiose quantità di latte o acqua. Non indurre il vomito. In ogni situazione cercare un consulto medico al più presto. Guarda la SDS per ulteriori consigli di sicurezza.