

## RAPID FILLER

Stucco poliestere bicomponente di uso generale contenente alluminio a grana fine.

Utilizzabile su substrati in vetroresina e metallo per alti spessori, in sostituzione della saldatura a stagno.

### CARATTERISTICHE:

- Base: resina poliestere insatura
- Densità: 1,71 g/cm<sup>3</sup> ± 0,05
- Colore: alluminio
- Aspetto: grana fine
- Buona verticabilità
- Buona facilità di carteggiatura
- Resiste fino a 120-140°C

### APPLICAZIONE:

Facilmente applicabile a spatola direttamente su:

- Lamiera nuda ben sgrassata e carteggiata;
- Vecchie vernici, precedentemente carteggiate con P80;
- Vetroresina carteggiata.

Non applicare a temperature inferiori a 5°C.

### PREPARAZIONE DELLA MISCELA:

Catalizzare al 2/3% in peso con induritore in pasta.

L'uso di una dose eccessiva di induritore va evitato, potendosi generare macchie di perossido in fase di verniciatura.

### POT-LIFE:

A 20°C: 6 ± 2 minuti

### TEMPO MINIMO DI CARTEGGIATURA:

All'aria a 20°C: 30 minuti

Con lampada IR: 10 minuti

### CARTEGGIATURA:

Sequenza: P80- P220

### SOVRAVERNICIATURA:

Sovraverificabile con qualsiasi tipo di fondo.

*L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.*

\* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci