



## S12

### STUCCO GEL PER FINITURA “VE/P”

### STUCCO VINILESTERE PER SCAFI



#### Descrizione

Stucco ad alte prestazioni, a base di resine vinilestere e finissime cariche minerali.

#### Caratteristiche Principali

- buona spatalabilità
- ritiro praticamente nullo
- elevata durezza.

#### Applicazioni consigliate

S12 è uno stucco formulato per la stuccatura e riparazione di scafi laminati con resina vinilestere. Ideale per livellare gli scafi prima del ritocco in gelcoat, trova impieghi ottimali nella :

- finitura di scafi
- finitura di giunzioni estetiche scafi.

#### Induritori

S12 è uno stucco bicomponente, da miscelare accuratamente con lo specifico induritore in pasta C10 (Perossido di Benzoile).

Catalisi e temperatura	Induritore In Pasta C10
fra 5 e 10° C	2,0%
fra 10 e 20 °C	1,5%
oltre 20 °C	1,0%

#### Rapporto di catalisi

Lo stucco S12 va miscelato con una percentuale di induritore che tenga conto della temperatura dell'ambiente in cui si effettua la lavorazione. Non lavorare mai a temperature inferiori a 5°C.

Non eccedere tali percentuali; dosi eccessive di induritore possono provocare macchie di perossido in fase di finitura.

#### Proprietà

A prodotto applicato, lo stucco assumerà proprietà meccaniche che variano in funzione del tipo di induritore impiegato e della temperatura a cui si è effettuata la lavorazione. Le caratteristiche dello stucco S12, misurate a 20°C, sono riportate nella tabella seguente.



Stucco S12 con Induritore in Pasta C10		
Proprietà	u.m.	Valore
Colore	-	bianco
Gel time 2%C10 a 20	min	7' ± 1
Peso Specifico	kg/L	1,60 ± 0,10
Ritiro Lineare <sup>1</sup>	%	0,67
Durezza Shore D	D	64
Tempo min. carteggiatura	min	15-30
Tg (dopo 2 ore a 80°C) <sup>2</sup>	°C	103
Modulo a trazione <sup>3</sup>	MPa	10672
Moduolo a flessione <sup>4</sup>	MPa	9226

#### Imballi

S12 viene fornito in :

- barattoli da 750 mL
- lattine da 4 litri
- fustini da 25 kg netti.

#### Stoccaggio

Conservare nei recipienti originali chiusi, a temperature inferiori a 20°C, non esposti a fonti di calore o alla luce del sole. In queste condizioni il prodotto ha una stabilità di 4 mesi dalla data di spedizione.

<sup>1</sup> Dopo 2 ore a 80°C

<sup>2</sup> Prova DSC a 20°C/min in N<sub>2</sub>, ISO 11357

<sup>3</sup> Prova con INSTRON 5582, ISO 527-1

<sup>4</sup> Prova con Instron 5582, UNI EN ISO 178