

## Ravilakk

### Descrizione del prodotto

#### **Tipo**

Questa è una vernice lucida, basata su olio cinese e ambra sintetica. Conferisce una finitura giallognola tendente all'oro.

#### **Caratteristiche e benefici.**

Possiede buona elasticità e resistenza all'acqua.

#### **Uso raccomandato.**

Da utilizzare su tutte le superfici in legno non immerse.

### Proprietà del prodotto

<b>Colori</b>	trasparente dorato		
<b>Tipo generico.</b>	alchidico		
<b>Solidi</b>	51      ± 2      %		
<b>Punto di infiammabilità</b>	35 °C		
<b>VOC-USA</b>	390	g/l	EPA Method 24
<b>VOC- Direttiva sull'emissione di solventi</b>	3,27	g/kg	SED (1999/13/EC)

### Confezioni (Tipico)

	<b>Volume (litri)</b>	<b>Capacità del contenitore (litri)</b>
Ravilakk	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/o nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

### Dati applicativi

#### **Il prodotto può essere applicato con**

Pennello: Pennello per ritocchi.

### **Spessore secco raccomandato per mano**

<b>Secco</b>	Minimo	30 µm
<b>Secco</b>	Massimo	35 µm
<b>Secco</b>	Tipico	35 µm
<b>Bagnato</b>	Minimo	60 µm
<b>Bagnato</b>	Massimo	70 µm
<b>Bagnato</b>	Tipico	70 µm

### **Jotun\_resa per mano**

<b>Theoretical</b>	Minimo	17 m <sup>2</sup> /l
<b>Theoretical</b>	Massimo	14 m <sup>2</sup> /l
<b>Theoretical</b>	Tipico	14 m <sup>2</sup> /l

### **Miscelazione in volume**

Monocomponente

### **Diluente**

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

### **Tempi di essiccazione**

<b>Umidità relativa (RH)</b>	50 %	50 %	50 %	50 %
<b>Temperatura del substrato</b>	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
<b>Superficie secca al tatto</b>	18h	10h	6h	4h
<b>Secco al tatto</b>	48h	36h	24h	18h
<b>Secco per la ricopertura Min</b>	48h	36h	24h	18h

## **Istruzioni per l'uso**

### **Preparazione della superficie**

Per ottenere il miglior risultato, il substrato deve essere pulito, asciutto ed esente da contaminanti. Su superfici pitturate rimuovere vernice non aderente, legno invecchiato e fibre di legno in fase di distacco.

### **Preparazione**

Legni tropicali duri trattati con olio, devono essere lavati con Diluente 18 o diluente per nitro prima di eseguire una leggera carteggiatura. Superficie invecchiata devono essere carteggiate sino a raggiungere legno fresco. Superficie pitturata devono essere pulite con un detergente alcalino e risciacquate con acqua dolce, prima di eseguire la carteggiatura. Tutte le superfici devono essere carteggiate con carta P80-P180. Rimuovere la polvere causata dalla carteggiatura

### **Primer**

Applicare 5-15 mani di Clipper 1, bagnato su bagnato in base all'assorbimento del legno. In alternativa, applicare una mano di questo prodotto diluito al 20-30 % con il diluente raccomandato.

### **Finitura**

Applicare tre mani. Leggera carteggiatura con carta P 240-P320 è raccomandata tra ogni mano.

### **Osservazioni.**

Materiali tipo stracci, carta, indumenti contaminati con il prodotto possono autoincendiarsi dopo alcune ore.

Materiale contaminante deve essere rimosso dal posto di lavoro alla fine di ogni turno e conservato fuori. Materiali contaminati devono essere rimossi dal posto di lavoro alla fine di ogni giornata lavorativa, e immagazzinato all'esterno.

## Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in accordo con le regolamentazioni nazionali. Mantenere il contenitore chiuso e lontano da fonti di calore e ignizione. I contenitori dovranno essere tenuti accuratamente chiusi. Maneggiare con cura.

## **Tempo di conservazione a 23 °C**

Ravilakk 48 mesi

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

## **Salute e sicurezza**

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore.

La scheda di sicurezza di questo prodotto è stata emanata.

Informazioni dettagliate relative alla salute e sicurezza, per l'utilizzo di questo prodotto, sono specificate nella scheda di sicurezza.

Misure di primo pronto soccorso, vedere sezione 4.

Maneggiò ed immagazzinamento, veder sezione 7.

Maneggio ed immagazzinamento, vedere sezione 7.  
Informazioni sul trasporto vedere sezione 14.

Informazioni sul trasporto, vedere sezione 14.  
Informazioni sulle normative, vedere sezione 15.

## Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun prevviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.