

Penguard FC

Descrizione del prodotto

Bicomponente epossidico con resina ad alto peso molecolare ed induritore poliammidico. Finitura semilucida con bassa ritenzione del colore. Prodotto ad alti solidi. Può essere utilizzato come primer, intermedio, finitura o monomano per superfici esterne. Da utilizzare come finitura in ambienti atmosferici.

Uso tipico

Marina:

Raccomandato per superfici non destinate all'immersione.

Protective:

Idoneo per una vasta gamma di strutture industriali.

Approvazioni e certificati

Certificato per bassa propagazione di fiamma, in conformità con direttive IMO/Solas

Certifica per il grano Newcastle Occupational Health

Ulteriori approvazioni e certificati possono essere disponibili su richiesta.

Colori

gamma di colori selezionata oltre al sistema tintometrico

Proprietà del prodotto

| Proprietà | Prova/Standard | Descrizione |
|---|-------------------|--------------------|
| Solidi in volume | ISO 3233 | 62 ± 2 % |
| Livello lucentezza (60 °) | ISO 2813 | semilucido (35-70) |
| Punto di infiammabilità | ISO 3679 Method 1 | 28 °C |
| Peso specifico | calcolata | 1,48 kg/l |
| VOC-USA / VOC-Hong Kong | EPA Method 24 | 333 g/l |
| VOC- Direttiva sull'emissione di solventi | SED (1999/13/EC) | 284 g/kg |

I valori indicati nella presente scheda sono da considerarsi tipici alla produzione, possono subire leggere variazioni in funzione del colore scelto.

Tutte le informazioni sono valide per il prodotto miscelato.

Livello di brillantezza: in accordo con definizione Jotun Performance Coatings'

Spessore secco raccomandato per mano

| Spessore e resa | Spessore Film Secco (micron) | Spessore Umido (micron) | Resa teorica (m²/l) |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Minimo | 80 | 130 | 7,8 |
| Massimo | 200 | 320 | 3,1 |
| Tipico | 100 | 160 | 6,2 |

Preparazione della superficie

Assicura l'adesione della mano successiva, la superficie deve essere pulita, asciutta e priva di contaminanti.

Tabella esplicativa della preparazione della superficie

| Substrato | Preparazione della superficie | |
|----------------------|---|--|
| | Minimo | Raccomandato |
| Acciaio al carbonio | St 2 (ISO 8501-1) | Sa 2½ (ISO 8501-1) |
| Acciaio inossidabile | La superficie dev'essere abrasa a mano o a macchina con abrasivi non metallici o in fibra per impartirle un profilo graffiato e per rimuovere tutto lo smalto dalla superficie. | Granigliatura per ottenere un profilo superficiale usando un abrasivo non metallico approvato per ottenere un profilo spigoloso. |
| Acciaio galvanizzato | Pulizia con idrogetto, corrispondente al Grado Wa 1 (ISO 8501-4) | Pulizia corrispondente alla descrizione Sa 1 (ISO 8501-1) |
| Superficie pitturata | Shop primer compatibile, integro, pulito ed asciutto (ISO 12944-4 6.1) | Shop primer compatibile, integro, pulito ed asciutto (ISO 12944-4 6.1) |

Applicazione

Metodo di applicazione

Il prodotto può essere applicato con

- Spray: Utilizzare spruzzo airless.
Pennello: Raccomandato per ritocchi e piccole superfici. Prestare attenzione a raggiungere lo spessore specificato.
Rullo: Può essere utilizzato. Prestare attenzione a raggiungere lo spessore specificato.

Miscelazione in volume

| | | |
|-------------------|---|-------|
| Peguard FC Comp A | 4 | Parti |
| Peguard FC Comp B | 1 | Parti |

Diluente/solvente per pulizia

Diluente: Jotun Thinner No. 17

Informazioni per spruzzo airless

- Tipo Ugello (inch/1000): 15-23
Pressione all'ugello (minimo): 150 bar/2100 psi

Essicazione e Reticolazione

| Temperatura del substrato | 0 °C | 5 °C | 10 °C | 23 °C | 40 °C |
|----------------------------------|------|------|-------|-------|-------|
| Superficie secca al tatto | 9 h | 8 h | 7 h | 2.5 h | 1 h |
| Secco per il calpestio | 36 h | 24 h | 15 h | 7.5 h | 2 h |
| Secco per la ricopertura Min | 36 h | 24 h | 15 h | 7.5 h | 4 h |
| Secco/reticolato per il servizio | | 14 d | 8 d | 4 d | 2 d |

L'essicazione e reticolazione sono state determinate in condizioni di temperature controllate e umidità relativa inferiore all' 85% e spessori applicati indicati nella scheda tecnica.

Superficie secca al tatto: Quindi facendo una leggera pressione con il dito non si lasciano impronte e non si rimuove lo spessore. Sabbia secca portata sulla superficie può causare danneggiamenti al rivestimento.

Secco per il calpestio: Tempo minimo prima che il rivestimento resista al normale calpestio, senza che si danneggi con impronte.

Secco per la ricopertura Minimo: Il tempo minimo necessario prima dell'applicazione della mano seguente.

Secco/reticolato per il servizio: Tempo minimo prima di esporre il rivestimento al servizio dedicato.

Tempo di induzione e tempo di utilizzo

| Temperatura della pittura | 23 °C |
|---------------------------|-------|
| Tempo di utilizzo | 2 h |

Resisteza al calore

| | Temperatura | |
|--------------------|-------------|--------|
| | Continuo | Picco |
| Secco, atmosferica | 120 °C | 140 °C |

Durata del picco di temperatura 1 ora.

Le temperature indicate sono relative al mantenimento delle proprietà del prodotto. L'apparenza estetica potrebbe cambiare a queste temperature.

Compatibilità del prodotto

In funzione dell'esercizio, vari tipi di primer e finiture posso essere Primer vedi sotto.

Mano precedente: zincante epossidico, silicato di zinco, epossidico, mastice epossidico

Mano seguente: epossidico, poliuretano, acrilico

Confezioni (Tipico)

Volume **Capacità del contenitore**

| | (litri) | (litri) |
|--------------------|---------|---------|
| Panguard FC Comp A | 4/16 | 5/20 |
| Panguard FC Comp B | 1/4 | 1/5 |

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/o nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in accordo con le regolamentazioni nazionali. Mantenere il contenitore chiuso e lontano da fonti di calore e ignizione. I contenitori dovranno essere tenuti accuratamente chiusi. Maneggiare con cura.

Tempo di conservazione a 23 °C

| | |
|--------------------|---------|
| Panguard FC Comp A | 48 mesi |
| Panguard FC Comp B | 48 mesi |

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

Attenzione

Questo prodotto viene fornito solamente per uso professionale. L'applicatore e gli operatori devono essere istruiti ed avere l'esperienza e la professionalità di miscelare ed applicare correttamente in accordo con la documentazione Jotun. Le linee guida sono basate sull'attuale conoscenza del prodotto. Ogni variazione deve essere richiesta alla sede Jotun per approvazione prima di iniziare il lavoro.

Salute e sicurezza

Si prega di osservare le disposizioni precauzionali descritte sulla confezione. Non inalare i vapori. Evitare il contatto con la pelle ed in caso di contatto lavare immediatamente con acqua e sapone. Gli occhi dovrebbero, in caso di contatto, essere lavati con acqua e consultare il medico immediatamente.

Variazioni di colore

Prodotto utilizzato normalmente come primer e antivegetativa, ci possono essere delle variazioni di tinta tra differenti lotti di produzione. Questo prodotto può scolorire e sfarinare se esposto direttamente ai raggi solari.

Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun prevviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.