

Clipper I

Descrizione del prodotto

Tipo

Questo prodotto è un olio conservante per barche in legno.

Caratteristiche e benefici.

Basato su un olio speciale con elevate proprietà di penetrazione. Base eccellente per il trattamento con Jotun Yachting vernici.

Uso raccomandato.

Ideale sia per superfici interne che esterne.

Proprietà del prodotto

Colori	trasparente		
Tipo generico.	alchidico		
Solidi	24 \pm 2 %		
Punto di infiammabilità	62 °C		
VOC-USA	630	g/l	EPA Method 24
VOC- Direttiva sull'emissione di solventi	5,3	g/kg	SED (1999/13/EC)

Confezioni (Tipico)

	Volume (litri)	Capacità del contenitore (litri)
Clipper I	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/o nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

Dati applicativi

Il prodotto può essere applicato con

Pennello: Pennello per ritocchi.

Miscelazione in volume

Monocomponente

Pulizia delle attrezature

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

Tempi di essiccazione

Umidità relativa (RH)	50 %	50 %	50 %	50 %
Temperatura del substrato	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Superficie secca al tatto	12h	10h	1.5h	1h
Secco per la ricopertura Min	24h	20h	7h	6h

Istruzioni per l'uso

Preparazione della superficie

Lavare con il detergente Jotun Yachting detergent raccomandato tutte le superfici con olio, grasso ed altri contaminanti. Su superfici pitturate rimuovere vernice non aderente, legno invecchiato e fibbre di legno in fase di distacco. Per ottenere il miglior risultato, il substrato deve essere pulito, asciutto ed esente da contaminanti.

Preparazione

Legni tropicali duri trattati con olio, devono essere lavati con Diluente 18 o diluente per nitro prima di eseguire una leggera carteggiatura. Superfici invecchiate devono essere carteggiate sino a raggiungere legno fresco. Superfici pitturate devono essere pulite con un detergente alcalino e risciacquate con acqua dolce, prima di eseguire la carteggiatura. Tutte le superfici devono essere carteggiate con carta P80-P180. Rimuovere la polvere causata dalla carteggiatura

Primer

Applicare 5-15 mani di Clipper 1, bagnato su bagnato in base all'assorbimento del legno.

Finitura

Applicare la vernice Jotun Yachting raccomandata.

Osservazioni.

Pronto per l'uso. Non aggiungere diluente. Materiali tipo stracci, carta, indumenti contaminati con il prodotto possono autoincendiarsi dopo alcune ore.

Materiale contaminante deve essere rimosso dal posto di lavoro alla fine di ogni turno e conservato fuori. Materiali contaminati devono essere rimossi dal posto di lavoro alla fine di ogni giornata lavorativa, e immagazzinato all'esterno.

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in accordo con le regolamentazioni nazionali. Mantenere il contenitore chiuso e lontano da fonti di calore e ignizione. I contenitori dovranno essere tenuti accuratamente chiusi. Maneggiare con cura.

Tempo di conservazione a 23 °C

Clipper I 48 mesi

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

Salute e sicurezza

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore.

La scheda di sicurezza di questo prodotto è stata emanata.

Informazioni dettagliate relative alla salute e sicurezza, per l'utilizzo di questo prodotto, sono specificate nella scheda di sicurezza.

Misure di primo pronto soccorso, vedere sezione 4.

Maneggio ed immagazzinamento, veder sezione 7.

Informazioni sul trasporto, vedere sezione, 14.

Informazioni sulle normative, vedere sezione 15.

Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun prevviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.