

Clipper II

Descrizione del prodotto

Tipo

Olio/vernice alchidica di prima qualità. Contiene filtri UV.

In combinazione con il Clipper I costituisce un buon ciclo per il trattamento di barche in legno.

Caratteristiche e benefici

Possiede buona elasticità e resistenza all'acqua. Prodotto a rapida essiccazione.

Uso raccomandato

Da utilizzare su tutte le superfici in legno non immerse.

Proprietà del prodotto

Colori	trasparente		
Tipo generico.	alchidico		
Solidi	46 ± 2 %		
Punto di infiammabilità	35 °C		
VOC-USA	413	g/l	EPA Method 24
VOC- Direttiva sull'emissione di solventi	3,47	g/kg	SED (1999/13/EC)

Confezioni (Tipico)

	Volume (litri)	Capacità del contenitore (litri)
Clipper II	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/o nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

Dati applicativi

Il prodotto può essere applicato con

Pennello: Pennello per ritocchi.

Spessore secco raccomandato per mano

Secco	Minimo	20 µm
Secco	Massimo	30 µm
Secco	Tipico	25 µm
Bagnato	Minimo	45 µm
Bagnato	Massimo	65 µm
Bagnato	Tipico	55 µm

Resa per mano

Theoretical	Minimo	15 m ² /l
Theoretical	Massimo	23 m ² /l
Theoretical	Tipico	18,4 m ² /l

Miscelazione in volume

Monocomponente

Diluente

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

Tempi di essiccazione

Umidità relativa (RH) 50%

Temperatura del substrato	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Superficie secca al tatto	10h	6h	1h	1h
Secco al tatto	24h	20h	12h	8h
Secco per la ricopertura Min	48h	36h	24h	12h

Istruzioni per l'uso

Preparazione della superficie

Per ottenere il miglior risultato, il substrato deve essere pulito, asciutto ed esente da contaminanti. Su superfici pitturate rimuovere vernice non aderente, legno invecchiato e fibre di legno in fase di distacco.

Legni tropicali duri trattati con olio, devono essere lavati con Diluente 18 o diluente per nitro prima di eseguire una leggera carteggiatura. Superfici invecchiate devono essere carteggiate sino a raggiungere legno fresco. Superfici pitturate devono essere pulite con un detergente alcalino e risciacquate con acqua dolce, prima di eseguire la carteggiatura. Tutte le superfici devono essere carteggiate con carta P80-P180. Rimuovere la polvere causata dalla carteggiatura

Primer

Applicare 5-15 mani di Clipper 1, bagnato su bagnato in base all'assorbimento del legno. In alternativa, applicare una mano di questo prodotto diluito al 20-30 % con il diluente raccomandato.

Finitura

Applicare tre mani. Leggera carteggiatura con carta P 240-P320 è raccomandata tra ogni mano.

Osservazioni.

Materiali tipo stracci, carta, indumenti contaminati con il prodotto possono autoincendiarsi dopo alcune ore.

Materiale contaminante deve essere rimosso dal posto di lavoro alla fine di ogni turno e conservato fuori. Materiali contaminati devono essere rimossi dal posto di lavoro alla fine di ogni giornata lavorativa, e immagazzinato all'esterno.

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in accordo con le regolamentazioni nazionali. Mantenere il contenitore chiuso e lontano da fonti di calore e ignizione. I contenitori dovranno essere tenuti accuratamente chiusi. Maneggiare con cura.

Tempo di conservazione a 23 °C

Clipper II 48 mesi

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

Salute e sicurezza

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore.

La scheda di sicurezza di questo prodotto è stata emanata.

La scheda di sicurezza di questo prodotto è stata eliminata.
Informazioni dettagliate relative alla salute e sicurezza, per l'utilizzo di questo prodotto, sono specificate nella scheda di sicurezza.

Misure di primo pronto soccorso, vedere sezione 4.

Misure di pronto pronto soccorso, vedere sezione 4
Maneggiò ed immagazzinamento, veder sezione 7

Maneggiò ed immagazzinamento, vedere sezione 13
Informazioni sul trasporto, vedere sezione 14

Informazioni sul trasporto, vedere sezione 14.
Informazioni sulle normative, vedere sezione 15.

Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun prevviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.