

FRAMA ELETTA

CARATTERISTICHE GENERALI

Idropittura traspirante realizzata con speciali materie prime che la rendono estremamente coprente e riempitiva. Ideale per uniformare le imperfezioni dei soffitti conferendo una superficie estremamente omogenea.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Basso odore
- Ottima copertura
- Molto opaca

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **PESO SPECIFICO** (rif. ASTM D1475): 1.5 kg/l (LQ070070).
- **RESIDUO SECCO** (rif. ASTM D1644): 60% in peso.
- **POTERE COPRENTE** (rif. MU 1631): OTTIMO.
- **ASPETTO DELLA PELLICOLA/BRILLANTEZZA** (Classificazione rif. UNI 10795): MOLTO OPACA.
- **RESISTENZA AL LAVAGGIO/LAVABILITA'** (Classificazione rif. UNI 10795): IDONEO PER APPLICAZIONI CHE NON RICHIEDANO RESISTENZA AL LAVAGGIO.
- **PRESA DI SPORCO** (Classificazione rif. UNI 10795): MEDIA.
- **PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO** (Classificazione rif. UNI 10795): ALTA.

SUPPORTI

- Intonaci civili
- Gesso
- Cartongesso

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI


Intonaci civili: prima di applicare FRAMA ELETTA i supporti murali devono essere trattati preventivamente con un fissativo come MICROGRIP o COLORFIX BIANCO.

Gesso: prima di applicare FRAMA ELETTA i supporti murali devono essere trattati preventivamente con un fissativo come MICROGRIP o COLORFIX BIANCO.

Cartongesso: prima di applicare FRAMA ELETTA i supporti murali devono essere trattati preventivamente con un fissativo come MICROGRIP o COLORFIX BIANCO.

Interventi di manutenzione: è possibile applicare FRAMA ELETTA direttamente su vecchie verniciature sane avendo cura di eliminare, con il sistema più idoneo, eventuali zone ammalorate e quindi intervenire come sul nuovo.

MODALITA' APPLICATIVE E PREPARAZIONE DEL PRODOTTO




Strumenti:

Pennello con setole sintetiche.

Rullo.

Spruzzo tradizionale (Pressione 3-5 bar, Diametro ugello 1.5-2.0 mm).

	Diluizione: 25% in volume.
	Tempo di attesa prima della seconda mano: 3-4 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.
	Essiccazione completa: 5-6, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.
	Resa: 10 m ² /l (1 mano). Questo valore varia a seconda delle caratteristiche dei supporti ed al sistema di verniciatura utilizzato.

PROPOSTA COLORE



Contenuto COV/VOC (rif.D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. a/BA-2010, è 30 g/l di COV prodotto pronto all'uso. FRAMA ELETТА, pronto all'uso, contiene al massimo 30 g/l di COV.

OSSERVAZIONI

Il prodotto teme il gelo. La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 °C ai 35 °C è di 24 mesi.

Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza).

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di "assistenza tecnica".

SCHEDA TECNICA N° 580-I REV. 07/2023

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.