

Q070698 FRAMATIX BIANCO

Pittura murale bianca all'acqua acrilica, opaca e lavabile.

Caratteristiche

Classificazione delle emissioni di composti organici volatili secondo tabella D dell'allegato I dell'Arrêté del 19-04-2011 pubblicata nel Journal De La République Française 13-05-2011 determinate secondo metodo ISO 16000-9: Classificazione A⁺



Peso specifico: 1.6 kg/l

Residuo secco: 58% (peso/peso)

Potere coprente (rif. MU 1961): BUONO

Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI 10795): MOLTO OPACA

Trasmissione del vapor d'acqua (rif. UNI 10795): ALTA

Presa di sporco (rif. UNI 10795): MOLTO BASSA



Lavabilità (rif. UNI 10795): OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO

Potere antimuffa (rif. UNI 10795): NON VALUTATO


Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. a/BA – 2010, è 30 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto Q070698 FRAMATIX BIANCO, pronto all'uso, contiene al massimo 30 g/l di COV.


Modi di impiego




Diluizione: 25% (in volume).



Tempo di attesa prima della seconda mano: 3-4 ore, tempo comunque dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 5-6 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 10 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: intonaci civili e premiscelati, gesso e cartongesso.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione: i supporti nuovi e vecchi, già verniciati o no, sfarinanti o no, devono essere trattati applicando un fissativo preventivamente all'impiego di Q070698 FRAMATIX BIANCO.

Proposta colore

Colorimetria: l'idropittura Q070698 FRAMATIX BIANCO è disponibile nelle tinte della **cartella CHREON – White Soul**.



“Coloranti”: l'idropittura Q070698 FRAMATIX BIANCO è tintegegiabile con i coloranti DAC.



Note

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 24 mesi.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

06/2022