

Q080100 FRAMATON FISSATIVO CONCENTRATO

Fissativo per muro a base di resina acrilica dispersa in acqua, di aspetto lattiginoso nella latta diviene praticamente incolore a completa essiccazione.

Caratteristiche



Peso specifico: 1,0 kg/l

Residuo secco: 38% (peso/peso)


Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. H/BA – 2010, è 30 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto FRAMATON FISSATIVO CONCENTRATO Q080100, pronto all'uso, contiene al massimo 30 g/l di COV.


Modi di impiego




Diluizione in peso: minimo **1:3** Framaton Fissativo Concentrato Q080100 - acqua
massimo **1:6** Framaton Fissativo Concentrato Q080100 - acqua



Tempo di attesa prima della seconda mano: 8 ore, tempo comunque dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 14 m²/l (1 mano 1 : 3). Questo valore varia a seconda della diluizione, della porosità, rugosità e assorbimento del supporto che dal sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: intonaci civili e premiscelati, gesso e cartongesso.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione: Il supporto, su cui deve essere applicato il FRAMATON FISSATIVO CONCENTRATO Q080100 deve essere compatto, asciutto e pulito, privo di sostanze grasse da inquinamento, smog, muffe ecc.

Nel caso di trattamento di superfici già protette con vecchie pitture, occorre spazzolare bene la superficie per togliere parti sollevate o screpolate ed eventualmente intervenire con opportuni stucchi per livellare.

Note

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 24 mesi.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di "assistenza tecnica".

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

07/2013