



09889 NEW CLEAR COAT MS



1000 g +
500 g +
100 g

Pot life a 20°C:
4-6 ore



Ø1.2-1.4 mm
3.5-4 Atm
N° mani: 2



Ad aria 20°C
Fuori polvere: 15'-20'
Maneggiabile: 4-8 ore
In profondità: 24 ore
A forno 60°C
Maneggiabile: 30'
In profondità: 60'
A forno 80°C: 40'

DESCRIZIONE

Trasparente acrilico a 2 componenti.

UTILIZZO SPECIFICO

Verniciatura di Veicolato industriale e manufatti industriali in plastica e metallo.
Da applicare esclusivamente su basi opache.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Facile applicazione
- Ottima pienezza e brillantezza
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Alto residuo secco

APPLICAZIONE

A spruzzo.

Preparazione della miscela:

09889 NEW CLEARCOAT MS
29355 LECHSYS ACRITOP STANDARD HARDENER oppure
00498 INDURITORE AD/MR oppure
29356 ACRITOP FAST
00622 DILUENTE AB/CM oppure
00825 LECHSYS UNIVERSAL STANDARD THINNER

Peso
1000 g
500 g

100 g

Pot life a 20°C : 3-6 ore in funzione dell'induritore utilizzato
Viscosità di applicazione : 18-20" Tazza FORD 4
Ø Ugello: 1.2 -1.4 mm
Pressione aria: 3.5- 4 Atm
N° mani: 2
Intervallo fra le mani : 5 -10 min.
Spessore consigliato: 30-40 µ
Ambito applicativo : 20-25°C 50-70% U.R.
Resa teorica: 1 kg di miscela: 10 m² a 40 µ
V.O.C. della miscela pronta all'uso = 544 g/l



ESSICCAZIONE

Ad aria 20°C

Fuori polvere: 15'-20'

Maneggiabile: 4-8 ore in funzione dell'induritore utilizzato

In profondità: 24 ore

A forno 60°C

Maneggiabile: 30'

In profondità: 60'

A forno 80°C

In profondità: 40'

SCHEDA TECNICA N° 0592-I

REV. 10/2018

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.