

FRAMAQUARZ PROF

Pittura murale acrilica all'acqua a base di quarzo applicabile a rullo e pennello adatta per uso esterno. Il film del prodotto resiste allo sviluppo di muffe, alghe e funghi.

Caratteristiche

Peso specifico: 1,49 kg/l (BIANCO LQ107611), 1,43 kg/l (Base M LQ007615), 1,41 kg/l (Base TR LQ007617).

Residuo secco: 59% (peso/peso)

Potere coprente (rif. MU 1961): MEDIO riferito al BIANCO

Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI 1062): MOLTO OPACO

Trasmissione del vapor d'acqua (rif. UNI 1062): ALTA

Permeabilità all'acqua liquida (rif. UNI 1062): BASSA



Resistenza alle intemperie (rif. ASTM G 26): INALTERATO (1000 h)

Dimensione delle particelle (rif. UNI 1062): FINE


Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto (cat. c/BA) -2010 è di 40 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto FRAMAQUARZ PROF pronto all'uso, contiene al massimo 40 g/l di COV.


Modi di impiego




Diluizione: 20% in volume



Tempo di attesa prima della seconda mano: 5 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa e spessore di prodotto applicato.



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa e spessore di prodotto applicato.



Resa: 12 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato e spessore di prodotto applicato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: MURI esterni- interni: intonaci civili e premiscelati coesi e puliti.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione: i supporti nuovi e vecchi, già verniciati o no, sfarinanti o no, devono essere trattati applicando un fissativo consolidante preventivamente all'impiego di FRAMAQUARZ PROF.

Proposta colore

Colorimetria: FRAMAQUARZ PROF è disponibile nelle tinte delle cartelle:



“Coloranti”: l'idropittura FRAMAQUARZ PROF è tinteggiabile con i coloranti DAC.



Note

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 ai 35°C è di 24 mesi.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

03/2023