

WOOD LIFE HYDRO IMPREGNANTE

CARATTERISTICHE GENERALI

Impregnante all'acqua, inodore pronto all'uso con funzione sia protettiva che decorativa. Adatto per interventi in interni e esterni. Contiene UV Power Filter.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Alta resistenza ai raggi UV e intemperie
- Basso odore
- Pronto all'uso
- Non ingiallente

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **PESO SPECIFICO** (rif. ASTM D1475): 1,05 kg/l (LQ147150).
- **RESIDUO SECCO** (rif. ASTM D1644): 30% in peso.

SUPPORTI

- Legno

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Legno: il legno deve essere grezzo e pulito, WOOD LIFE HYDRO IMPREGNANTE, non può essere applicato su precedenti prodotti filmanti a poro chiuso, nel qual caso, occorre intervenire con prodotti diversificati oppure procedere ad una sverniciatura.

MODALITA' APPLICATIVE E PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

	Strumenti: Pennello con setole sintetiche. Tampone.
	Diluizione: pronto all'uso.

	Tempo di attesa prima della seconda mano: 4 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.
	Essiccazione completa: 16 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.
	Resa: 16 m ² /l (1 mano). Questo valore varia a seconda delle caratteristiche dei supporti ed al sistema di verniciatura utilizzato.

PROPOSTA COLORE



Contenuto COV/VOC (rif.D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. f/BA-2010, è 130 g/l di COV prodotto pronto all'uso. WOOD LIFE HYDRO IMPREGNANTE, pronto all'uso, contiene al massimo 130 g/l di COV.

OSSERVAZIONI

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 °C ai 35 °C è di 24 mesi.

Lavare, subito dopo l'uso, i pennelli o i tamponi con acqua e sapone. Evitare di lasciare essiccare il prodotto su pennelli o tamponi.

Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza).

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di "assistenza tecnica".

SCHEDA TECNICA N° 538-I
REV. 03/2023

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda nè fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.