

SYNTEX HP SATINATO

Smalto sintetico ad alte prestazioni: anticorrosivo, protettivo e decorativo di aspetto SATINATO

Caratteristiche

Peso specifico: 1,18 kg/l (20100) - 1,1 kg/l (Q002832) – 0,95 kg/l (Q002830) - 0,918 kg/l (Q002834) - 0,932 kg/l (Q002835) – 0,93 kg/l (Q002837).

Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI EN ISO 2813): SATINATO



Resistenza agli agenti atmosferici (W.O.M. rif. ASTM G 26): 1000 ore.

Durezza (rif. ISO 1522 ('73) – ASTM 4366): 20 oscillazioni.


Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto (cat. i/BS-2010): 500 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto SYNTEX HP SATINATO pronto all'uso, contiene al massimo 500g/l di COV.


Modi di impiego




Solvente: 00570
Diluizione: 0-1% in volume



Tempo di attesa prima della seconda mano: 24 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 16 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: materiali ferrosi, metallo zincato, leghe e legno.

Pretrattamento dei supporti:

SYNTEX HP Satinato ha discreta adesione e potere anticorrosivo sui supporti in ferro, tuttavia per garantire una maggiore resistenza nelle condizioni più critiche (esterno) è consigliato un pre-trattamento con adeguata antiruggine tipo SYNTEX ANTICORROSIVA HP (vedi scheda tecnica relativa per maggiori informazioni).

I supporti in metallo zincato o leghe, notoriamente più critici, devono essere trattati con un primer specialistico.

I supporti in legno che necessitano di riempimento e omogeneizzazione della superficie possono essere trattati con un prodotto specifico quale SUPRA DI FONDO (vedi scheda tecnica relativa per maggiori informazioni).

E' possibile applicare direttamente lo smalto SYNTEX HP SATINATO su supporti già verniciati con smalto sintetico che si presentino integri, perfettamente aderenti e non sfarinanti previa carteggiatura e accurata pulizia con sgrassante.

Proposta colore

Colorimetria: lo smalto SYNTEX HP SATINATO, è disponibile in una vasta gamma colore, le cartelle colore CHREON pastelli, esterni e smalti e le cartelle standard RAL e NCS. Il prodotto è disponibile anche in una serie di tinte pronte cartella syntex.



"Coloranti": SYNTEX HP SATINATO è tinteggiabile con i coloranti della serie DAC.



Note

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 ai 35°C è di 12 mesi.

Dopo l'uso si consiglia di chiudere bene le latte contenenti residui di prodotto e capovolgerle. Questo accorgimento dovrebbe prevenire la formazione di pelle superficiale. Nel caso siano presenti pelli superficiali rimuoverle prima di utilizzare il prodotto.

Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza)

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di "assistenza tecnica".

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

12/2012