

SUPRA DI FONDO

Pittura oleosintetica di fondo adatta sia in interno che in esterno. E' disponibile in colore bianco.

Caratteristiche

Peso specifico: 1,7 kg/l (Q02070-)



Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI EN ISO 2813): OPACO

Durezza (rif. ISO 1522 ('73) – ASTM 4366): 12 oscillazioni


Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. G/BS – 2010, è 350 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto SUPRA DI FONDO, pronto all'uso, contiene al massimo 350 g/l di COV.

Modi di impiego




Solvente: 00570
Diluizione: 1% in volume



Tempo di attesa prima della seconda mano: 24 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 16 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: legno, materiali ferrosi.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione: sui supporti in legno nuovi e vecchi, già verniciati o no, il prodotto Q020702 SUPRA DI FONDO BIANCO o Q002703 SUPRA DI FONDO TR, può essere applicato direttamente; in caso sia necessario effettuare delle stuccature utilizzare 05510 LECHLEROID MASTICE DENSO. Non applicare direttamente su vecchi trattamenti in fase di distacco o spellicolanti, rimuovere lo strato non coeso, carteggiare o sverniciare, prima di applicare SUPRA DI FONDO. Sui supporti in metallo applicare una mano di antiruggine preventivamente all'applicazione di SUPRA DI FONDO.

Proposta colore

Colorimetria:



“Coloranti”: SUPRA DI FONDO è tinteggiabile con i coloranti DAC.



Note

SUPRA DI FONDO deve essere sempre ricoperto con uno smalto a finire.

SUPRA DI FONDO, bianco o colorato, è sovraverniciabile con tutti gli smalti sintetici od oleo-sintetici, non con smalti nitro, epossidici o poliuretanici bicomponenti.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 ai 35°C è di 36 mesi.

Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza)

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

05/2022