

MICACEI PROTECT

CARATTERISTICHE GENERALI

Vernice trasparente semilucida a base di una miscela di resine acriliche e poliuretaniche idonea per interni ed esterni. Ideale per il trattamento di protezione di finiture ferromicacee e superfici porose.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura semilucida
- Eccezionale resistenza agli agenti di invecchiamento.
- Ottima adesione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **PESO SPECIFICO** (rif. ASTM D1475): 1 kg/l (LQ082103).
- **RESIDUO SECCO** (rif. ASTM D1644): 30% in peso.


SUPPORTI


- Smalti ferromicacei
- Pitture murali

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Smalti ferromicacei e pitture murali devono essere puliti, privi di macchie, perfettamente ancorati, senza screpolamenti e sfogliamenti prima di applicare MICACEI PROTECT. Piccoli difetti del supporto o tracce di sporco possono essere evidenziati dall'applicazione di MICACEI PROTECT.

MODALITA' APPLICATIVE E PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

	Strumenti: Pennello con setole sintetiche. Rullo a pelo corto. Spruzzo tradizionale (Pressione 3-5 bar, Diametro ugello 1.5-2.0 mm).
	Diluizione: 15% in volume.
	Tempo di attesa prima della seconda mano: 3 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.
	Essiccazione completa: 8 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 12 m²/l (1 mano). Questo dato è un valore medio e varia a seconda della porosità, rugosità e assorbimento del supporto

PROPOSTA COLORE

MICACEI PROTECT non è tinteggiabile con i coloranti DAC.

Contenuto COV/VOC (rif.D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. b/BA-2010, è 100 g/l di COV prodotto pronto all'uso.
MICACEI PROTECT, pronto all'uso, contiene al massimo 100 g/l di COV.

OSSERVAZIONI

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 °C ai 35 °C è di 24 mesi.

Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza).

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di "assistenza tecnica".

SCHEDA TECNICA N° 518-I REV. 11/2023

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns.migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns.controllo.