

PAVILUX 1K

Smalto monocomponente uretanico. Finitura trasparente disponibile sia lucida (Q120100) che opaca (Q120101).

Caratteristiche

Peso specifico: 0,9 kg/l (Q120100, Q120101).

Residuo secco (in peso): 45%.

Durezza (ISO 1522 '73 – ASTM 4366): 40 oscillazioni (Q120100, Q120101).

Aspetto della pellicola/brillantezza (UNI EN ISO 2813): BRILLANTE (Q120100) – OPACO (Q120101)

Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. i/BS – 2010, è 500 g/l di COV prodotto pronto all'uso. PAVILUX 1K, pronto all'uso, contiene al massimo 500 g/l di COV.


Modi di impiego




Diluizione: pronto all'uso.



Tempo di attesa prima della seconda mano: 16 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 48 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 16 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: legno, parquet in legno.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione: i supporti già verniciati devono essere carteggiati fino a legno, rimuovendo la vecchia vernice nel caso si stia sfogliando. Il legno nuovo e grezzo può essere verniciato direttamente con PAVILUX 1K.

Proposta colore

“Coloranti”: PAVILUX non è tinteggiabile con i coloranti della serie DAC.

Note

Dopo la prima mano, secondo la qualità del legno, può verificarsi un certo affioramento di peluria, in questo caso, effettuare una carteggiatura prima della mano successiva di prodotto.

Dopo l'uso si consiglia di chiudere bene le latte contenenti residui di prodotto e capovolgerle. Questo accorgimento dovrebbe prevenire la formazione di pelle superficiale. Nel caso siano presenti pelli superficiali rimuoverle prima di utilizzare il prodotto.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 36 mesi.

Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza)

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltra queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

01/2016