

# **Q034000 WASH PRIMER 1K GRIGIO**

---

Primer antiruggine monocomponente ad elevata adesione.

## **Caratteristiche**

---

**Peso specifico:** 1.0 kg/l.

**Residuo secco in peso (rif. MU591):** 37%

**Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI EN ISO 2813):** OPACO

**Resistenza alla corrosione (nebbia salina ASTM G 26):** 500 ore, inalterato.

**Durezza (rif. ISO 1522 ('73) – ASTM 4366):** 71 oscillazioni.

### **Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)**

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. i/BS – 2010, è 500 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto Q034000 WASH PRIMER 1K GRIGIO, pronto all'uso, contiene al massimo 500 g/l di COV.

## **Modi di impiego**

---




Solvente: 00570  
Diluizione: 5% in volume



Tempo di attesa prima della seconda mano: 1 ora e 30 minuti, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 2 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 14 m<sup>2</sup>/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

## ***Precauzioni prima dell'impiego***

---

**Supporti:** materiali ferrosi, ferro zincato, leghe.

**Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:** i supporti nuovi mai verniciati devono essere carteggiati e sgrassati prima di applicare Q034000 WASH PRIMER 1K GRIGIO. In presenza di ruggine carteggiare o sabbiare il supporto ammalorato rimuovendo ogni traccia di ossidazione del ferro, sgrassare e, in fine, procedere all'applicazione dell'antiruggine.

## ***Proposta colore***

---

**“Coloranti”:** Q034000 WASH PRIMER 1K GRIGIO non è tinteggiabile con i coloranti DAC.

### **Note**

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 12 mesi.

Dopo l'uso si consiglia di chiudere bene le latte contenenti residui di prodotto e capovolgerle. Questo accorgimento dovrebbe prevenire la formazione di pelle superficiale. Nel caso siano presenti pelli superficiali rimuoverle prima di utilizzare il prodotto.

Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza)

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgare unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

03/2020