



862.7777

STUCCO POLIESTERE A SPRUZZO_GRIGIO

SPRAY POLYESTER PUTTY_GREY

2004/42/IIB (c) (540) 430

PREPARAZIONE

 Preparation | Préparation |
 Preparación | Vorbereitung


RAPPORTO MISCELA

 Mixing ratio | Rapport de mélange |
 Relación de Mezcla | Mischungsverhältnis

100 : 3

PRODOTTO*

Product | Produit | Producto | Produkt

862.7777

100

CATALIZZATORE*

Hardener | Catalyseur | Catalizador | Katalysator

863-----

3

DILUENTE*

Thinner | Diluant | Diluyente | Verdünner

032-----

 5 Opzionale | Optional | En
 Option | Opcional Optional

* Peso | Weight | Poids | Peso | Gewicht

APPLICAZIONE

 Application | Application |
 Aplicación | Anwendung


POT LIFE

 Pot life (20° C) | Vie en pot (20° C) |
 Vida de la mezcla (20 °C) | Topfzeit (20° C)

20'



VISCOSITÀ APPLICAZIONE

 Application viscosity | Viscosité d'application |
 Viscosidad de aplicación | Spritzviskosität

18" ± 2 DIN/8



REGOLAZIONE DELLA PISTOLA

 Airbrush adjustament | Regulación de la pistola |
 Réglage du pistolet | Sprühpistoleinstellung

2,5-3 Giri | Turns | Tours | Vueltas | Umdrehungen

UGELLO

Nozzle | Buse | Boquilla | Düse

2-2,5

PRESSIONE ARIA

 Air Pressure | Pression de l'air |
 Presión de aplicación | Luft

 2-2,5 STANDARD
 1,5-1,8 HVLP/ LVLP


NUMERO MANI

 Number of coats | Nombre des couches |
 Numero de capas | Anzahl Spritzgänge

2 - 3



INTERVALLO TRA LE MANI

 Time interval between coats | Intervalle entre les couches |
 Intervalo entre capas | Intervall zwischen den Spritzgängen

5'-10'

TDS C04 ED. 07/2022

ESSICCAZIONE & RESA		
Drying & Yield Séchage & Rendement Secado & Rendimiento Trocknung & Ergiebigkeit		
	APPASSIMENTO Flash time Tiempo de secado Flétrissement Abluftzeit	-
	FUORI POLVERE Dry dust free Hors poussière Fuera polvo Staubtrocken	20'
	PRONTO AL MONTAGGIO Ready to use Prêt pour le montage Listo para el montaje Montagefest	-
	ESSICCAZIONE COMPLETA Through drying Séchage complet secado completo vollständige Trocknung	20 °C: 2h 60 °C: 15'-20'
	IR - ONDE MEDIE IR - Medium Waves IR - Onde moyennes IR - Ondas medias IR - Mittlere Wellen	10'-15'
	IR - IRRADIANTI A GAS IR - Gas-fired radiant heaters IR - Radiants gaz IR - Radiantes a gas IR - Gas-Strahler	3'-5'
	SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness Espesor de película seca Épaisseur de la pellicule sèche Trockenschichtstärke	> A 300µ
	RESA RFU -M² / KG x 1 µ Yield RFU Rendement RFU Rendimiento RFU Ergiebigkeit RFU	500

CARTEGGIATURA		ALTO RIEMPITIVO
Sanding Ponçage Lijado Schmirgeln		High Filling Haut Pouvoir Garnissant Alto Relleno Stark Deckend
	ROTO ORBITALE SECCO Roto-orbital dry sanding Orbital à sec Roto-orbital seco Exzenterschleifer Trocken	P150-P320
	ROTO ORBITALE BAGNATO Roto-orbital wet sanding Orbital humide Roto-orbital mojado Exzenterschleifer Nass	P150-P320
	CART MANUALE BAGNATO Manual sanding on wet ponçage manuel humide lijado manual en húmedo manuelles schmirgeln auf feuchtem grund	P180 - P320
	CART MANUALE SECCO Dry manual sanding Ponçage manuel à sec Lijado manual a seco Handschliff Trocken	P150-P320
	SOVRAVERNICIABILE Overcoatable Survernissable Repintable Überstreichbar	2 h

PRODOTTI COMPLEMENTARI

| Complementary products | Produits complémentaire | Productos complementarios | Komplementäres Produkt

CATALIZZATORE		DILUENTE
Hardener Catalyseur Catalizador Katalysator		Thinner Diluant Diluyente Verdünner
863-----	Standard	
032-----		Standard

CONSERVABILITA'Storing | Durée de conservation |
Tiempo de conservación | Haltbarkeit**CONSERVABILITA'**Storing | Durée de conservation |
Tiempo de conservación | Haltbarkeit24 Mesi | Months | Mois | Meses | Monate
5 < °C < 35



862.7777

STUCCO POLIESTERE A SPRUZZO_GRIGIO

SPRAY POLYESTER PUTTY_GREY

2004/42/IIB (c) (540) 430

DESCRIZIONE

Lo stucco poliestere a spruzzo è stato particolarmente studiato per risolvere i problemi di riempimento nel settore carrozzeria.

CARATTERISTICHE GENERALI - PLUS DI PRODOTTO

- Elevato potere riempitivo (> a 300 micron)
- Rapidità di essiccazione
- Facile carteggiabilità

INFORMAZIONI D'USO

Può essere applicato su lamiera in ferro perfettamente carteggiata e sgrassata ; aderisce altrettanto bene su primer epossidico (880) come pure sugli smalti originali delle case automobilistiche previa carteggiatura.

Prima dell'applicazione dello smalto di finitura, isolare con fondi 873 o 100F.

Nel caso in cui si debba aggiungere del diluente per migliorare la distensione e di conseguenza facilitare la carteggiatura, usare esclusivamente il diluente 032----- max 5%.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

032-----

PER IL LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE UTILIZZARE

DILUENTE DA LAVAGGIO 044----- O DILUENTE NITRO 047-----

TDS C04 ED. 07/2022

PRODOTTI PER USO PROFESSIONALE

I dati forniti in questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli da lui previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti (oltre al tipo di supporto, condizioni di essiccazione, etc.) avvengono fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Ci riserviamo, senza obbligo di preavviso, di modificare | aggiornare periodicamente le informazioni contenute nella scheda : l'ultima versione sostituisce ogni versione precedente. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che la scheda sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni in materia di salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza.

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

PRODUITS À USAGE PROFESSIONNEL

Les données fournies dans cette fiche sont le résultat de notre meilleure expérience. Elles doivent toutefois être considérées comme des informations sans valeur contraignante, également en ce qui concerne les éventuels droits de propriété de tiers, et elles ne dispensent pas le client d'effectuer ses propres contrôles des produits fournis dans le but d'estimer la conformité ou non des procédés et des cycles prévus. L'application et l'utilisation des produits (autre le type de support, les conditions de séchage, etc.) échappent à notre contrôle et relèvent donc de la responsabilité exclusive du client. Nous nous réservons le droit, sans préavis, de modifier | mettre à jour périodiquement les informations contenues dans la fiche : la dernière version remplace toute version antérieure. L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que la fiche a été mise à jour avant d'utiliser le produit. Les informations relatives à la santé et à la sécurité se trouvent dans les Fiches de Données de Sécurité.

PRODUCTOS PARA USO PROFESIONAL

Los datos indicados en esta ficha son el resultado de nuestra mejor experiencia. Sin embargo, debe considerarse información sin ningún valor vinculante, también en lo que respecta a los posibles derechos de propiedad de terceros, y no exime al cliente de efectuar sus propios controles sobre los productos suministrados con el fin de evaluar la idoneidad de los procedimientos y ciclos previstos. La aplicación y el uso de los productos (además del tipo de soporte, condiciones de secado, etc.) se efectúan fuera de nuestra posibilidad de control y, por lo tanto, bajo exclusiva responsabilidad del cliente. Nos reservamos, sin obligación de aviso previo, el derecho de modificar | actualizar periódicamente la información indicada en la ficha. La última versión sustituye cualquier versión anterior. Es responsabilidad del usuario comprobar si la ficha está actualizada antes de utilizar el producto. La información en materia de salud y seguridad se indica en las fichas de seguridad.

PRODUKTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die auf diesem Datenblatt angegebenen Daten drücken unsere Erfahrungen mit dem Produkt aus. Sie verstehen sich jedoch als unverbindliche Informationen, auch in Bezug auf eventuell vorhandene dritte Schutzrechte, und befreit den Kunden daher nicht, die von uns gelieferten Produkte kundenseitig zu testen, um ihre Eignung hinsichtlich der kundenseitig benutzten Verfahren und Zyklen zu bestätigen oder zu verneinen. Die Anwendung und der Einsatz der Produkte (Art des Untergrunds, Trocknungsbedingungen usw.) entziehen sich unserer Kontrolle und liegen daher in alleiniger Kundenverantwortung. Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt angeführten Informationen ohne vorherige Ankündigung periodisch zu verändern/zu aktualisieren, wobei neuere Ausgaben frühere Ausgaben ersetzen. Es obliegt dem Nutzer vor einer Verwendung des Produkts zu prüfen, ob das Datenblatt aktualisiert wurde. Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit enthält das Sicherheitsdatenblatt.