

PALINAL

High Technology Paint

923.MAT5

TRASPARENTE EXTRA OPACO GRADUABILE

CLEAR COAT MATT_ADJUSTABLE

2004/42/IIIB (e) (840) 615

PREPARAZIONE Preparation Préparation Preparación Vorbereitung		
 RAPPORTO MISCELA Mixing ratio Rapport de mélange Relación de Mezcla Mischungsverhältnis	100 : 15	
	PRODOTTO Product Produit Producto Produkt	923.MAT5 100 VOL
	CATALIZZATORE Hardener Catalyseur Catalizador Katalysator	293.HS20 STANDARD 293.HS30 SLOW 15 - 35 VOL*
	DILUENTE Thinner Diluant Diluyente Verdünner	075.0020 STANDARD 075.0030 SLOW 075.0040 EXTRA SLOW 50 - 40 VOL*

*TAB. A.1 Grado di opacità | Degree of opacity | Degré d'opacité | Grado de opacidad | Grad der opazität

PRODOTTO PRODUCT PRODUIT PRODUCTO PRODUKT	CATALISI CATALYSIS CATALYSE CATALISIS KATALYSE	DILUIZIONE DILUTION DILUTION DILUCION VERDÜNNUNG
923.MAT5	293.HS20 - 293.HS30	075.0020 - 075.0030
50 g	7,5 g	25 g
100 g	15 g	50 g
150 g	22,5 g	75 g
200 g	30 g	100 g
250 g	37,5 g	125 g
300 g	45 g	150 g
350 g	52,5 g	175 g
400 g	60 g	200 g
450 g	67,5 g	225 g
500 g	75 g	250 g
600 g	90 g	300 g
700 g	105 g	350 g
800 g	120 g	400 g
900 g	135 g	450 g
1000 g	150 g	500 g

TDS D108 ED. 12/2021

TAB. A.1
GRADO DI OPACITÀ INDICATIVO

INDICATIVE DEGREE OF OPACITY | DEGRÉ INDICATIF D'OPACITÉ | GRADO INDICATIVO DE OPACIDAD | INDIKATIVER GRAD DER OPAZITÄT

923.MAT5 + CLEAR 223.

NO | NOT | NICHT 223W.AIR | 223.0550

MISCELA * Mixture Mélange Mezcla Mischung		GLOSS 24 h 20 °C	CATALISI % * Catalysis Catalyse Catálisis Katalyse 293.HS20	DILUIZIONE % * Dilution Dilution Dilución Verdünnung 075.0020	NOTES
923.MAT5	100	2-3	15	50	
923.MAT5 223.	90/10	5-7	20	50	
923.MAT5 223.	85/15	8-10	25	50	
923.MAT5 223.	80/20	13-15	25	45	= 923.MAT4
923.MAT5 223.	75/25	20-25	30	40	= 923.MAT3
923.MAT5 223.	70/30	25-30	30	40	
923.MAT5 223.	60/40	50-55	30	40	
923.MAT5 223.	50/50	70-75	35	40	

*Peso | Weight | Poids | Peso | Gewicht

- ✚ L'alto tasso di diluizione consente un'applicazione uniforme senza ombreggiature. In presenza di tagli 70:30, 60:40, 50:50 applicare 40-50µ.
- ✚ The high dilution rate allows uniform application without shading. In the presence of ratio 70:30, 60:40, 50:50 apply 40-50µ.
- ✚ Le taux de dilution élevé permet une application uniforme sans ombres. En présence de coupes 70:30, 60:40, 50:50 appliquer 40-50µ.
- ✚ La alta tasa de dilución permite una aplicación uniforme sin sombreado. En presencia de cortes 70:30, 60:40, 50:50 aplicar 40-50µ.
- ✚ Die hohe Verdünnungsrate ermöglicht eine gleichmäßige Anwendung ohne Schattierung. Bei Schnitten 70:30, 60:40, 50:50 40-50µ

I dati si riferiscono all'applicazione Standard | Data refer to standard application | Les données se réfèrent à l'application standard | Los datos se refieren a la aplicación Standard | Die Daten beziehen sich auf die Standardanwendung

APPLICAZIONE Application Application Aplicación Anwendung		
	POT LIFE Pot life (20° C) Vie en pot (20° C) Vida de la mezcla (20 °C) Topfzeit (20° C)	2h
	VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity Viscosité d'application Viscosidad de aplicación Spritzviskosität	18" ± 1 DIN/4
	REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustment Regulación de la pistola Réglage du pistolet Sprühpistoleinstellung	2 Giri Turns Tours Vueltas Umdrehungen
	UGELLO Nozzle Buse Boquilla Düse	1,2 - 1,3 mm HVLP/LVLP - RP
	PRESSIONE ARIA Air Pressure Pression de l'air Presión de aplicación Luft	2 HVLP/LVLP - RP
	NUMERO MANI Number of coats Nombre des couches Numero de capas Anzahl Spritzgänge	2
	INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats Intervalle entre les couches Intervalo entre capas Intervall zwischen den Spritzgängen	10'

TDS D108 ED. 12/2021

ESSICCAZIONE & RESA		
Drying & Yield Séchage & Rendement Secado & Rendimiento Trocknung & Ergiebigkeit		
	APPASSIMENTO Flash time Tiempo de secado Flétrissement Abluftzeit	10'
	FUORI POLVERE Dry dust free Hors poussière Fuera polvo Staubtrocken	10'
	PRONTO AL MONTAGGIO Ready to use Prêt pour le montage Listo para el montaje Montagefest	12h
	ESSICCAZIONE COMPLETA * Through drying Séchage complet secado completo vollständige Trocknung	20°C: 24h 60 °C: 30'
	IR - ONDE MEDIE IR - Medium Waves IR - Onde moyennes IR - Ondas medias IR - Mittlere Wellen	10'
	IR - IRRADIANTI A GAS IR - Gas-fired radiant heaters IR - Radiants gaz IR - Radiantes a gas IR - Gas-Strahler	5'
	LUCIDABILITA' Polishability Polissabilité Pulido Schleifbar	-
	SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness Espesor de película seca Épaisseur de la pellicule sèche Trockenschichtstärke	30-40 µ
	RESA RFU -M² / KG x 1 µ Yield RFU Rendement RFU Rendimiento RFU Ergiebigkeit RFU	290

*Per resistenze chimico/fisiche reticolazione completa a 20°C : 7 giorni |
 For chemical/physical resistance full cross-linking at 20°C : 7 days |
 Pour la résistance chimique/physique réticulation complète à 20°C : 7 jours |
 Para resistencias químicas/físicas reticulación completa a 20 °C : 7 días |
 Erhalt vollständiger chemischer und physikalischer Festigkeit nach kompletter Vernetzung bei 20 °C : 7 Tage

PRODOTTI COMPLEMENTARI

| Ancillaries products | Produits complémentaire | Productos complementarios | Komplementäres Produkt

CATALIZZATORE		DILUENTE
Hardener Catalyseur Catalizador Katalysator		Thinner Diluant Diluyente Verdünner
293.HS20	Standard UHS	
293.HS30	Lento Slow Lent Lento Langsam UHS	
075.0020		Standard
075.0030		Lento Slow Lent Lento Langsam > 25°C
075.0040		EXTRA Lento Slow Lent Lento Langsam

ARIA - ESSICCAZIONE IN Air-Drying in Air-Séchage en Aire-Secado en Air-Trocknen in				24 h 24 h	FORNO Oven Four Horno Ofen
	12°C/18°C	18°C/25°C	25°C/35°C		30' A 60°C
	293.HS20	293.HS20	293.HS30		293.HS20
	293.HS20	293.HS30	293.HS30		293.HS30

 MOLTO CONSIGLIATO | Very Suggested | Très Recommandé | Muy Recomendado | Sehr Empfohlenes
 CONSIGLIATO | Suggested | Recommandé | Aconsejado | Empfohlen
 APPLICABILE | Applicable | Applicable | Aplicable | Anwendbar

CONSERVABILITA'

Storing | Durée de conservation |
Tiempo de conservación | Haltbarkeit

	CONSERVABILITA' Storing Durée de conservation Tiempo de conservación Haltbarkeit	24 Mesi Months Mois Meses Monate 5 < °C < 35
---	---	---



923.MAT5

TRASPARENTE EXTRA OPACO GRADUABILE

CLEAR COAT MATT_ADJUSTABLE

2004/42/IIB (e) (840) 615

DESCRIZIONE

Trasparente speciale acrilico bicomponente ad alto residuo solido con un elevato grado di opacità (2 gloss), ottima resistenza al graffio e all'abrasione. 923.MAT5 è particolarmente adatto per la verniciatura di paraurti, cofani e tetti di auto, moto ed in generale ove sia richiesta l'applicazione su base opaca di una finitura opaca

CARATTERISTICHE GENERALI – PLUS DI PRODOTTO

- Applicazione su piccole e grandi superfici (tetti e cofani d'auto)
- 2- 75 gloss : opacità controllata, cioè variabile in funzione delle miscele tra trasparente opaco e trasparente lucido
- Aspetto satinato ed uniforme : l'opacità varia impercettibilmente con lo spessore.
- Eccezionale potere antigraffio
- Applicabile direttamente su ABS
- Non viene intaccato da gocce d'acqua e pioggia anche in ambienti industriali

INFORMAZIONI D'USO

Applicare in modo omogeneo uno spessore costante per ottenere una superficie uniformemente opaca.

In questo modo è possibile applicare 923.MAT5 anche su grandi superfici quali per esempio cofani e tetti di auto.

In funzione della lavorazione e della temperatura la catalisi di 923.MAT5 richiede l'uso di uno dei seguenti catalizzatori :

293.HS20 Standard, 293.HS30 Lento.

L'essiccazione ad aria avviene mediamente in 24 ore.

NOTE IMPORTANTI

- Il trasparente deve essere completamente reticolato prima di essere esposto all'esterno; ciò avviene una | due settimane dopo la completa essiccazione. La mancata completa reticolazione può rendere lo strato di vernice opaca facilmente aggredibile da agenti chimici (liquidi utilizzati presso lavaggi automatici, escrementi di uccelli, resine di alberi, ecc.)
- 923.MAT5 è miscelabile con i trasparenti lucidi della gamma Palinal per ottenere diversi gradi di opacità. **Non miscelare con 223W.AIR né con 223.0550.**

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE

Utilizzare diluente di lavaggio codice 044----- o diluente nitro codice 047-----

TDS D108 ED. 12/2021

PRODOTTI PER USO PROFESSIONALE

I dati forniti in questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli da lui previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti (oltre al tipo di supporto, condizioni di essiccazione, etc.) avvengono fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Ci riserviamo, senza obbligo di preavviso, di modificare | aggiornare periodicamente le informazioni contenute nella scheda : l'ultima versione sostituisce ogni versione precedente. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che la scheda sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni in materia di salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza.

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

PRODUITS À USAGE PROFESSIONNEL

Les données fournies dans cette fiche sont le résultat de notre meilleure expérience. Elles doivent toutefois être considérées comme des informations sans valeur contraignante, également en ce qui concerne les éventuels droits de propriété de tiers, et elles ne dispensent pas le client d'effectuer ses propres contrôles des produits fournis dans le but d'estimer la conformité ou non des procédés et des cycles prévus. L'application et l'utilisation des produits (autre le type de support, les conditions de séchage, etc.) échappent à notre contrôle et relèvent donc de la responsabilité exclusive du client. Nous nous réservons le droit, sans préavis, de modifier | mettre à jour périodiquement les informations contenues dans la fiche : la dernière version remplace toute version antérieure. L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que la fiche a été mise à jour avant d'utiliser le produit. Les informations relatives à la santé et à la sécurité se trouvent dans les Fiches de Données de Sécurité.

PRODUCTOS PARA USO PROFESIONAL

Los datos indicados en esta ficha son el resultado de nuestra mejor experiencia. Sin embargo, debe considerarse información sin ningún valor vinculante, también en lo que respecta a los posibles derechos de propiedad de terceros, y no exime al cliente de efectuar sus propios controles sobre los productos suministrados con el fin de evaluar la idoneidad de los procedimientos y ciclos previstos. La aplicación y el uso de los productos (además del tipo de soporte, condiciones de secado, etc.) se efectúan fuera de nuestra posibilidad de control y, por lo tanto, bajo exclusiva responsabilidad del cliente. Nos reservamos, sin obligación de aviso previo, el derecho de modificar | actualizar periódicamente la información indicada en la ficha. La última versión sustituye cualquier versión anterior. Es responsabilidad del usuario comprobar si la ficha está actualizada antes de utilizar el producto. La información en materia de salud y seguridad se indica en las fichas de seguridad.

PRODUKTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die auf diesem Datenblatt angegebenen Daten drücken unsere Erfahrungen mit dem Produkt aus. Sie verstehen sich jedoch als unverbindliche Informationen, auch in Bezug auf eventuell vorhandene dritte Schutzrechte, und befreit den Kunden daher nicht, die von uns gelieferten Produkte kundenseitig zu testen, um ihre Eignung hinsichtlich der kundenseitig benutzten Verfahren und Zyklen zu bestätigen oder zu verneinen. Die Anwendung und der Einsatz der Produkte (Art des Untergrunds, Trocknungsbedingungen usw.) entziehen sich unserer Kontrolle und liegen daher in alleiniger Kundenverantwortung. Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt angeführten Informationen ohne vorherige Ankündigung periodisch zu verändern/zu aktualisieren, wobei neuere Ausgaben frühere Ausgaben ersetzen. Es obliegt dem Nutzer vor einer Verwendung des Produkts zu prüfen, ob das Datenblatt aktualisiert wurde. Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit enthält das Sicherheitsdatenblatt.