

CARATTERISTICHE

E' un stucco poliestere multifunzionale e leggero per la riparazione di tutti tipi di carrozzerie.

Il suo vantaggio fronte gli stucci convenzionali è la sua ottima aderenza su le lamiere elettrozincate utilizzate nel settore carrozzeria, e sull'alluminio.

Questa buona aderenza su superfici difficili si ottiene senza perdere nessuna delle caratteristiche che deve tenere un buono stucco, facilità di applicazione, rapida essiccazione ed facilità di carteggiatura, che permette iniziare la carteggiatura con abrasivo P120.

CARATTERISTICHE FISICHE

Natura:	Poliestere insaturo
Colore:	Bianco e beige
Peso specifico:	1,2 kg/l a 20°C
COV:	25 g/l

Pronto all'uso

PRODOTTI AUSILIARI

Catalizzatore PBO

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Può essere applicato su lamiera d'acciaio, alluminio, elettrozincata, poliestere e smalti OEM. Nel caso di massima protezione applicare sopra primer epossidici. Non applicare su finiture termoplastiche e Wash Primers.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE O SUPPORTO







- 1 - Identificare il supporto.
- 2 - Processo:

PROCESSO		Acciaio	Alluminio	Elettrozinc	Poliestere UP-GFK	Smalti OEM
	P80	✓	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓	✓

1 - APPLICAZIONE

	 PESO	 100	
10°C	100:2-3	7'	30'
20°C		5'	25'
30°C		4'	15'

2 - CARTEGGIATURA

 TEMPO	 INIZIO	 ORBITA	 P100
 DISTANZA		7 - 5 mm	 P120
 TMASS.		5 - 3 mm	 P180
 80°C	 FINE	 P220	 P240

OSSERVAZIONI

Non eccedere nella dose del catalizzatore. Miscelare molto bene.
Isolare lo stucco prima dell'applicazione della finitura.
Con temperature inferiori a +5 °C gli stucchi poliestere non induriscono.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Pulire le spatole con il solvente per la pulizia prima dell'indurimento del prodotto.

SICUREZZA

Rispettare le indicazioni dell'etichetta. Per maggiori informazioni consultare le Schede di Sicurezza. Rispettare le direttive di sicurezza ed igiene sul lavoro e anche quelle circa l'eliminazione dei residui.

STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e ventilato, lontano della luce diretta del sole. Conservare tra +5°C e +30°C.

GARANZIA

Un anno nell'imballo originale mai aperto.

Prodotto solo per uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso e osservare le precauzioni indicate sulla confezione del prodotto. Il suo corretto utilizzo, in base al suo scopo e nel rispetto dei dati tecnici e di sicurezza, forniti in questi documenti, è a sola ed esclusiva responsabilità dell'utente. ROBERLO S.A.U declina ogni responsabilità a causa dell'uso errato di qualsiasi prodotto.

Le informazioni incluse in questa documentazione si basano sulle nostre conoscenze scientifiche e tecniche alla data della sua emissione. ROBERLO S.A.U si riserva il diritto di modificare e / o interrompere in tutto o in parte le informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. È responsabilità dell'utente verificare l'aggiornamento delle informazioni. L'ultima versione di questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti.

Tutte le clausole contenute nel presente documento, si applicano a eventuali cambiamenti o modifiche future.

Per ulteriori informazioni tecniche, consultare il nostro Servizio clienti o il nostro ufficio tecnico.

SUGGERIMENTO:

Quanto più tempo trascorre fra la carteggiatura dello stucco e l'applicazione del fondo migliore sarà la finitura finale.