

DEFINIZIONE

HS Protettore Antirombo di alte prestazioni adatto per applicazioni su parti visibili, così come su parti non visibili di carrozzeria dove è richiesta una riproduzione del livello di qualità dell'applicazione originale.






La sua formulazione apporta un alto livello di flessibilità, che lo rende perfetto per una protezione anticorrosiva e contro gli impatti in zone come sottoscocca e parafanghi. Inoltre, garantisce un'ottima insonorizzazione nella applicazione su parti con alto livello di vibrazioni come porte, bagagliaio o pannelli.

Una volta secca, l'ottima struttura che presenta la finitura di **SILTEX 800**, permette di essere riverniciata con vernice a doppio strato, realizzando un perfetto livello di brillantezza.




CARATTERISTICHE FISICHE

Natura:	Elastomeri e resine sintetiche
Colore:	Grigio, nero, bianco
Peso specifico:	1,5 kg/l a 20°C
Spessore film secco:	150-200 micron 1 mano
Resa:	5-7 m ² /Kg
COV:	410 g/l
Non volatili:	72 %

METODO DI APPLICAZIONE

				
Agitare 30" prima dell'uso	RB1	3-4 kg/cm ²	15-25	1-2
	HP soto pressione	2 kg/cm ²		

ESSICAZIONE

		
10°C	2h	90'
20°C	1,5h	60'
30°C	1h	45'

OSSERVAZIONI

Il prodotto si presenta pronto all'uso, senza l'addizione posteriore di diluente. Agitare prima dell'uso. Applicare su superficie sgrassate e pulite d'ossido.

Evitare qualsiasi azione meccanica sulle parti trattate prima che siano passate 24 ore (per esempio: lavaggio con acqua calda ad altra pressione)

Il prodotto non è sopra verniciabile con vernici pastello lucido diretto o trasparenti 2k.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Pulire con il solvente per la pulizia prima dell'indurimento del prodotto.

SICUREZZA

Rispettare le indicazioni dell'etichetta. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. Rispettare le direttive di sicurezza ed igiene sul lavoro e anche quelle circa l'eliminazione dei residui.

STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e ventilato, lontano della luce diretta del sole. Conservare tra +5°C e +30°C.

GARANZIA

Un anno nell'imballo originale mai aperto.

Prodotto solo per uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso e osservare le precauzioni indicate sulla confezione del prodotto. Il suo corretto utilizzo, in base al suo scopo e nel rispetto dei dati tecnici e di sicurezza, forniti in questi documenti, è a sola ed esclusiva responsabilità dell'utente. ROBERLO S.A.U declina ogni responsabilità a causa dell'uso errato di qualsiasi prodotto.

Le informazioni incluse in questa documentazione si basano sulle nostre conoscenze scientifiche e tecniche alla data della sua emissione. ROBERLO S.A.U si riserva il diritto di modificare e / o interrompere in tutto o in parte le informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. È responsabilità dell'utente verificare l'aggiornamento delle informazioni. L'ultima versione di questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti.

Tutte le clausole contenute nel presente documento, si applicano a eventuali cambiamenti o modifiche future. Per ulteriori informazioni tecniche, consultare il nostro Servizio clienti o il nostro ufficio tecnico.