

PRIMER ANTICORROSIVO/ETCH PRIMER

DEFINIZIONE

Primer Anticorrosivo/Etch primer monocomponente per carrozzeria che si differenzia per la sua eccellente aderenza su molteplici superfici, per le sue proprietà anticorrosive e per la rapida essicazione.

Grazie alla sua versatilità, il fondo Isofiller 1K funziona perfettamente sia come fondo isolante sia come promotore di aderenza. Fornisce una finitura molto liscia e di aspetto lucido.

CARATTERISTICHE FISICHE

Natura:	Vinilica
Colore:	Grigio
Peso specifico:	1,05 kg/l a 20°C

	<i>Primer, antiossidante ed isolante</i>	<i>Solo Primer</i>
 A + C	100:10	100:50
Spessore film secco:	60 micron	20 micron
COV:	688 g/l	745 g/l
		Pronto al uso 2004/42/EC - IIB(c3)(780)
		2 mani

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

PROCESSO	Acciaio	Alluminio	Galvanizzato	Cataforesi	Stucco	Smalto OEM
 P150-240	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 DA93	✓	✓	✓	✓	✓	✓

RAPPORTO MISCELA

Isofiller 1k	 A + C
SO72 Solvente Nitro	100:10-50 volume

METODO DI APPLICAZIONE

	\varnothing mm	\varnothing bar	— cm		
	1,5-1,7	3-3,5	15-20	2 mani	5' 20°C
		2	10		

ESSICAMENTO

20°C	10'	45'	45'

CARTEGGIATURA

INIZIO	P360	P360	INIZIO	P800	P800
FINE	P400	P400	FINE	P1000	P1000

OSSERVAZIONI

Deve essere carteggiato prima di ricoprire.

Sovraverniciabile con finiture e primers 2k. Non sovraverniciabile direttamente con finitura base opaca acqua e solvente.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Pulire con il solvente per la pulizia prima dell'indurimento del prodotto.

SICUREZZA

Rispettare le indicazioni dell'etichetta. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. Rispettare le direttive di sicurezza ed igiene sul lavoro e anche quelle circa l'eliminazione dei residui.

STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e ventilato, lontano della luce diretta del sole. Conservare tra +5°C e +30°C.

GARANZIA

Un anno dalla sua fabbricazione, nell'imballo originale mai aperto.

Per qualunque informazione tecnica contattare il nostro Servizio d'Attenzione al Cliente o il nostro Dipartimento Tecnico.
ROBERLO SA declina qualunque responsabilità dovuta ad un uso scorretto del prodotto.