



TOTAL 8

ALL-PURPOSE LIGHT PUTTY

A38

VERSIONE: 191114
Pag:1/2

CARATTERISTICHE

E' un stucco poliestere multifunzionale e leggero per la riparazione di tutti tipi di carrozzerie.

La sua textura cremosa permette la stuccatura veloce e facile su grandi superfici e con la sua grana fine assicura una carteggiatura più facile. Offre eccellenti proprietà di carteggiatura e una finitura di qualità.

Il suo vantaggio fronte gli stucci convenzionali è la sua ottima aderenza su le lamiere elettrozincate utilizzate nel settore carrozzeria, e sull'alluminio.

Questa buona aderenza su superfici difficili si ottiene senza perdere nessuna delle caratteristiche che deve tenere un buono stucco, facilità di applicazione, rapida essiccazione ed facilità di carteggiatura, che permette iniziare la carteggiatura con abrasivo P120.

CARATTERISTICHE FISICHE

Natura:	Poliestere insaturo
Colore:	Bianco
Peso specifico:	1,1 kg/l a 20°C
COV:	25 g/l
	Pronto all'uso

PRODOTTI AUSILIARI

Catalizzatore PBO

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Può essere applicato su lamiera d'acciaio, alluminio, elettrozincata e poliestere.

Nel caso di massima protezione applicare sopra primer epossidici.

Non applicare su finiture termoplastiche e Wash Primers.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE O SUPPORTO

1 - Identificare il supporto.

2 - Processo:

PROCESS	Acciaio	Alluminio	Galvanizatta	Poliestere UP-GFK
 P80	✓	✓	✓	✓
 P150	✓	✓	✓	✓
 DA93	✓	✓	✓	✓

1 - APPLICAZIONE

	 PESO	 100	
10°C	100:2-3	11'	30'
20°C		6'	25'
30°C		2'	15'

2 - CARTEGGIATURA

	 ORBITA		
INIZIO		7 - 5 mm	P100
		5 - 3 mm	P120/150
FINE			P180
			P220
			P240

OSSERVAZIONI

Non eccedere nella dose del catalizzatore. Miscelare molto bene.
Isolare lo stucco prima dell'applicazione della finitura.
Con temperature inferiori a +5 °C gli stucchi poliestere non induriscono.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

SICUREZZA

Pulire le spatole con il solvente per la pulizia prima dell'indurimento del prodotto.

Rispettare le indicazioni dell'etichetta. Per maggiori informazioni consultare le Schede di Sicurezza. Rispettare le direttive di sicurezza ed igiene sul lavoro e anche quelle circa l'eliminazione dei residui.

STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e ventilato, lontano della luce diretta del sole. Conservare tra +5°C e +30°C.

GARANZIA

Un anno da la data di fabbricazione, nell'imballo originale mai aperto.

Per qualunque consultazione tecnica contattare il nostro Servizio d'Attenzione al Cliente o il nostro Dipartimento Tecnico.

ROBERLO SA declina qualunque responsabilità dovuta ad un uso scorretto del prodotto.

SUGGERIMENTO:

La sua consistenza cremosa è ideale per una rapida applicazione su grandi superfici, inoltre ci consente di avere più tempo nella rifinitura della spatolata.