

### DEFINIZIONE

È un stucco poliestere, rinforzato con fibra di vetro, per aumentarne la resistenza. Ottimo per riparare pezzi e componenti di poliestere e parti metalliche ossidate. Stucco cremoso di facile applicazione. Ottima adesione su diverse superfici.

### CARATTERISTICHE FISICHE

<b>Natura:</b>	Poliestere insaturo
<b>Colore:</b>	Verde
<b>Peso specifico:</b>	1,6 kg/l a 20°C
<b>COV:</b>	23 g/l Pronto all'uso

### PRODOTTI AUSILIARI


Catalizzatore PBO

### SUPERFICI DI APPLICAZIONE



Può essere applicato su lamiera di acciaio e poliestere.  
Nel caso di massima protezione applicare sopra primer epossidici.  
Non applicare su finiture termoplastiche e Wash Primers.

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- 1 - Identificare la superficie.
- 2 - Processo:

PROCESSO	P80		
		Acciaio	Poliestere UP-GFK
	P80	✓	✓
	P150	✓	✓
	DA93	✓	✓

### 1 - APPLICAZIONE

	 PESO	 100	
10°C		7'	30'
20°C	<b>100:2</b>	5'	20'
30°C		3,5'	15'

### 2 - CARTEGGIATURA

 TEMPO	 GIRI
5 min	800 rpm
 DISTANZA	 P80
80 cm	
 TMASS.	 ORBITA
80°C	7 - 5 mm
	P150

### OSSERVAZIONI

Isolare lo stucco prima dell'applicazione della finitura.  
Non eccedere nella dose del catalizzatore. Miscelare molto bene.  
Con temperature inferiori a +5 °C gli stucchi poliestere non induriscono.

### PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Pulire le spatole con il solvente per la pulizia prima dell'indurimento del prodotto.

### SICUREZZA

Rispettare le indicazioni dell'etichetta. Per maggiori informazioni consultare le Schede di Sicurezza. Rispettare le direttive di sicurezza ed igiene sul lavoro e anche quelle circa l'eliminazione dei residui.

### STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e ventilato, lontano della luce diretta del sole. Conservare tra +5°C e +30°C.

### GARANZIA

Un anno dalla sua fabbricazione, nell'imballo originale mai aperto.

Per qualunque informazione tecnica contattare il nostro Servizio d'Attenzione al Cliente o il nostro Dipartimento Tecnico. ROBERLO SA declina qualunque responsabilità dovuta ad un uso scorretto del prodotto.