

PRIMAPUR 9141

Sigillante acrilico trasparente bicomponente

PRODOTTI

Primer	PRIMAPUR 9141	
Indurente	E-9006 rapido	4:1
	E-9005 standard	4:1
	E-9003 lento	4:1
Diluente	SOLV UNIVERSAL 5	0-25
	SOLV UNIVERSAL 3	0-25

DESCRIZIONE E PROPRIETÀ

- Basso spessore del film.
- Sigillante per il ricopertura di vernici OEM che non necessitano di levigatura.
- Appositamente studiato per essere applicato su applicazioni bagnato su bagnato.
- Tinteggiabile con le basi pigmentate del sistema Disolac.
- Progettato per conferire una tonalità di colore al sigillante e ottimizzare così il risparmio di vernice di finitura. Si consiglia di applicare un colore simile o uguale a quello della vernice con cui si desidera coprire per migliorarne la copertura.
- Questo prodotto deve essere applicato in impianti conformi alla direttiva 1999/13/CE.

CARATTERISTICHE DI PRIMAPUR 9141

Aspetto	Liscio
Lucente	Satinato
Peso specifico	1,2 kg/l a 20 °C
Contenuto solido	54-58 % (peso) 39-44 % (volume)
Contenuto solido pronto all'uso senza diluizione	51-55 % (peso) 37-42 % (volume)
COV pronto all'uso (diluizione al 10%)	< 540 g/l -2004/42/CE - IIB(c1)(540)
Spessore del film secco	15-35 micron (1 mano)
Resa teorica 1 µm per litro di Primapur	390-440 m²/l
Resa teorica 1 µm per litro di miscela senza diluizione	370-420 m²/l

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO E DELLA SUPERFICIE

	PULIZIA	SABBIATURA (OPZIONALE)	PULIZIA FINALE
Vernici vecchie	DA93	P360/400	DA93

**Si consiglia una leggera levigatura con Robrite se la qualità della vecchia vernice non è perfetta.*

Per altri tipi di supporti consultare il Servizio Tecnico Assistenza (SAT).

APPLICAZIONE

	SUPERFICI PICCOLE		SUPERFICI ESTESE	
T(° C)	Indurente	Diluyente	Indurente	Diluyente
18-25	E-9005	SOLV UNIVERSAL 5/ SOLV UNIVERSAL 3	E-9003/E-9005	SOLV UNIVERSAL 3
>25	E-9003	SOLV UNIVERSAL 3	E-9003	SOLV UNIVERSAL 3

	Rapporto di miscelazione Primapur 9141: basi Disolac (rapporto in peso)	100-90: 0-10 (espandibile fino a 85:15 max in colori poco coprenti)
	Rapporto di miscelazione Indurente (in volume)	4:1
	Applicazione elettrostatica (in volume)	---

	Applicazioni	% diluente (Vol.)	Viscosità - 20 °C (coppa Ford 4)	Pressione (BAR)	Pressione del prodotto (bar)	Ugello (mm)	Numero di mani x µm asciutto
	Pistola a spruzzo con alimentazione a gravità	25%	25"-30"	2	---	1,3-1,4	1x20
	Durata in vaso	4 ore					

ASCIUGATURA

 TEMPERATURA 20			
E-9003	13	18	20' - 24h
E-9005	7	14	20' - 24 ore
E-9006	6	11	15 - 24 ore

Il prodotto sviluppa le sue massime proprietà dopo 15 giorni di essiccazione all'aria (temperatura ambiente 18-22 °C) o dopo un periodo inferiore a temperature più elevate.

SICUREZZA

- Seguire le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto.
- Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.
- Conforme alla normativa nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e smaltimento dei rifiuti.

CONSERVAZIONE

- Conservare il prodotto in un luogo ventilato, lontano dall'esposizione diretta alla luce solare.
- Conservare a una temperatura compresa tra +5 °C e +30 °C.

SHELF LIFE

- Un anno nella confezione originale non aperta.

Questi prodotti sono destinati esclusivamente ad uso professionale. Prima dell'uso consultare la Scheda di Sicurezza e osservare le avvertenze riportate sulla confezione del prodotto. L'uso corretto, secondo la sua destinazione e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e di sicurezza riportate in questi documenti, è di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. ROBERLO S.A.U declina ogni responsabilità per l'uso improprio di qualsiasi prodotto.

Le informazioni contenute nella presente documentazione si basano sulle nostre conoscenze scientifiche e tecniche alla data della sua emissione. ROBERLO si riserva il diritto di modificare e/o interrompere in tutto o in parte le informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. È responsabilità dell'utente verificare l'aggiornamento delle informazioni. L'ultima versione del presente documento sostituisce tutte le versioni precedenti.

*Tutte le clausole qui contenute si applicano a qualsiasi modifica o variazione futura.
Per ulteriori informazioni tecniche, consultare il nostro Servizio Clienti o il nostro Ufficio Tecnico.*