

CARATTERISTICHE

Questo stucco leggero universale è il prodotto ideale per lavorazioni a bassa temperatura grazie alla sua rapida essicazione. La sua cremosità consente una facile spatalabilità e con la sua textura fine permette una finitura di alta qualità ciò nonostante permette di raggiungere anche alti spessori. Offre inoltre eccellenti proprietà di carteggiatura e un'elevata adesione.

CARATTERISTICHE FISICHE

Natura:	Poliestere insaturo
Colore:	Beige
Peso specifico:	1,20 kg/l a 20°C
COV:	12 g/l Pronto all'uso

PRODOTTI AUSILIARI

Catalizzatore PBO

SUPERFICI DI APPLICAZIONE


Può essere applicato su lamiera d'acciaio, alluminio, galvanizzata e poliestere.
Nel caso di massima protezione applicare sopra primer epossidici.
Non applicare su finiture termoplastiche e Wash Primers.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE O SUPPORTO


- 1 - Identificare il supporto.
- 2 - Processo:

PROCESS		↓	Acciaio	Alluminio	Galvanizatta	Poliestere UP-GFK
	P80		✓	✓	✓	✓
	P150		✓	✓	✓	✓
	DA93		✓	✓	✓	✓

1 - APPLICAZIONE

	 PESO		
10°C	100:2-3	6'	25'
20°C		4'	15'
30°C		2'	8'

2 - CARTEGGIATURA

			
TEMPO			P100
5 min			
DISTANZA			P120/150
80 cm			P180
TMASS.			
80°C			P220
INIZIO		7 - 5 mm	P240
FINE		5 - 3 mm	

OSSERVAZIONI

Non eccedere nella dose del catalizzatore. Miscelare molto bene.
Isolare lo stucco prima dell'applicazione della finitura.
Con temperature inferiori a +5 °C gli stucchi poliestere non induriscono.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Pulire le spatole con il solvente per la pulizia prima dell'indurimento del prodotto.

SICUREZZA

Rispettare le indicazioni dell'etichetta. Per maggiori informazioni consultare le Schede di Sicurezza. Rispettare le direttive di sicurezza ed igiene sul lavoro e anche quelle circa l'eliminazione dei residui.

STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e ventilato, lontano della luce diretta del sole. Conservare tra +5°C e +30°C.

GARANZIA

Un anno nell'imballo originale mai aperto.

Per qualunque consultazione tecnica contattare il nostro Servizio d'Attenzione al Cliente o il nostro Dipartimento Tecnico.
ROBERLO SA declina qualunque responsabilità dovuta ad un uso scorretto del prodotto.