

## CARATTERISTICHE

Stucco poliestere multifunzionale, leggero e senza stirene. La sua texture fina e cremosa, facile da mescolare e da applicare, consente di utilizzarlo sia come riempitivo che per le piccole rifiniture, garantendo un'ottima finitura senza porosità e tack, che facilitano la successiva carteggiatura. L'ottima carteggiabilità, riduce i tempi di lavoro e aumenta l'efficienza, permettendo di completare il lavoro di riparazione facilmente. Ha un'ottima aderenza su tutti i supporti.

## CARATTERISTICHE FISICHE

<b>Natura:</b>	Poliestere insaturo
<b>Colore:</b>	Verde chiaro
<b>Peso specifico:</b>	1,0 kg/l a 20°C
<b>COV:</b>	24 g/l Mixing Application

## PRODOTTI AUSILIARI

Catalizzatore PBO

## SUPERFICI DI APPLICAZIONE


Può essere applicato su lamiera d'acciaio, alluminio, elettrozincata e poliestere.  
Nel caso di massima protezione applicare sopra primer epossidici.  
Non applicare su finiture termoplastiche e Wash Primers.

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE O SUPPORTO


- 1 - Identificare il supporto.
- 2 - Processo:

PROCESS		Acciaio	Alluminio	Galvanizatta	Poliestere UP-GFK
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓

## 1 - APPLICAZIONE

	 PESO		
10°C	<b>100:3</b>	9'	30'
20°C		5'	25'
30°C		4'	15'

## 2 - CARTEGGIATURA

 TEMPO	 DISTANZA	 ORBITA	PICCOLE RIPARAZIONI	RIPARAZIONE DI GRANDI SUPERFICI
INIZIO		7 - 5 mm	P120/150	P100
		5 - 3 mm	P220	P180
FINE				P240

## OSSERVAZIONI

Non eccedere nella dose del catalizzatore. Miscelare molto bene.  
Isolare lo stucco prima dell'applicazione della finitura.  
Con temperature inferiori a +5 °C gli stucchi poliestere non induriscono.

## PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Pulire le spatole con il solvente per la pulizia prima dell'indurimento del prodotto.

## SICUREZZA

Rispettare le indicazioni dell'etichetta. Per maggiori informazioni consultare le Schede di Sicurezza. Rispettare le direttive di sicurezza ed igiene sul lavoro e anche quelle circa l'eliminazione dei residui.

## STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce diretta del sole. Conservare tra +5°C e +30°C.

## GARANZIA

Un anno da la data di fabbricazione, nell'imballo originale mai aperto.

Per qualunque consultazione tecnica contattare il nostro Servizio d'Attenzione al Cliente o il nostro Dipartimento Tecnico.

ROBERLO SA declina qualunque responsabilità dovuta ad un uso scorretto del prodotto.

## SUGGERIMENTO:

Il lungo pot life della miscela permette un tempo di lavorazione e di finitura su grandi superfici.