DISOLAC®
INDUSTRIAL COATINGS

DL12

ACRYL 170

Acrilico 1K monostrato per Teloni e Tende

PRODOTTI

Base pigmentate	**DISOLAC**	20
Legante	**ACRYL 170**	80
Solvente	**SOLV SYNTHETIC 3**	50-60%

DESCRIZIONE E PROPRIETÀ

- Vernice monocomponente acrilica.
- Molto flessibile, particularmente addato per l'etichettatura di tende e teloni.
- Aspetto semi-lucido.
- Asciugatura molto veloce.

CARATTERISTICHE DI ACRYL 170

Aspetto	Lucido	
Brillantezza	>70% a 60º	
Peso specifico di Legante	0,9 kg/l a 20ºC	
Contenuto solido (legante)	28-32 % (peso)	24-28% (volume)
Contenuto solido pronto all'uso (senza diluizione)	36-41 % (peso)	29-34% (volume)
VOC pronto all'uso	>500 g/l - 2004/42/EC - IIA(i)(500)	
Spessore fim secco	30 micron (1 mani)	
Resa teorica 1 µm per litro di legante	320-420 m^2/l	
Resa teorica 1 µm per litro di miscela senza diluizione	260-360 m^2/l	

SUPPORTO E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

	PULIZIA	CARTEGGIATURA	PULIZIA FINALE
Tende/teloni	DS226	---	---

Per altri tipi di supporti contattare il servizio tecnico (SAT).

Ctra. N-II, km 706,5 · 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona) SPAIN · TEL +34 972 478 060 · E-MAIL info@roberlo.com

APLICACIÓN

Rapporto di miscelazione Disolac/Legante (in peso)	20/80
Applicazione elettrostatica (in volume)	---

	Applicazione	% Diluente (Vol.)	Viscosità - 20ºC *(Copa Ford 4)*	Pressione *(BAR)*	Pressione del Prodotto *(BAR)*	Ugello (mm)	Num. di mani x µm secco	Flash off *(min)*
	Pistola a caduta	50-60%	15”-17” F/4 20ºC	2-3	---	1,3-1,5	1x30	5’ 20ºC

Se l’applicazione richiede l’uso di un additivo è da conteggiare nell’addizione del solvente.

ESSICAMENTO

TEMPERATURA	MANIPOLAZIONE	ESSICCAZIONE COMPLETA
20º C	10’-15’	15’-20’

Si sconsiglia l’essiccazione in forno.
Il prodotto raggiunge le massime prestazioni dopo 15 giorni di essiccamento all'aria (temperatura ambiente 18-22 ° C).

PRODOTTI AGGIUNTIVI PER USI SPECIALI

CASO	ADDITIVO	DESCRIZIONE	EFFETTO
Crateri	**Additivo Anticrateri Disolac**	Protezione del film da agenti inquinanti esterni	Anticrateri; protezione del film.
Resistenza agli agenti atmosferici / filtri UV	**Additivo UV**	In casi particolari dove è richiesta una maggiore protezione del film dai raggi UV	Aumenta la durata del film di rivestimento
Sensibilità Overspray / Essiccazione troppo rapida del film	**Additivo Flow**	Migliora l'applicazione, ad esempio su grandi superfici o in condizioni di particolare asciutto	Mantiene il film aperto per un tempo più lungo.
Sgrassante	**DIS226** **DA93**	DIS226 per materie plastiche e superfici cariche elettrostaticamente. DA93 per superfici unte.	

Per l'uso corretto e le istruzioni degli additivi consultare la scheda tecnica di ciascun prodotto.

Ctra. N-II, km 706,5 · 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona) SPAIN · TEL +34 972 478 060 · E-MAIL info@roberlo.com

OBSERVAZIONI

- Si raccomanda di usare in cabine a 20ºC.
- ACRYL 170 è una vernice adesiva per diversi tipi di teloni. Si consiglia tuttavia di eseguire una prova per verificare la corretta adesione.
- È importante rispettare lo spessore consigliato per ottenere i risultati migliori dalla finitura.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

- Pulire con il solvente per la pulizia prima dell'indurimento del prodotto.

SICUREZZA

- Rispettare la indicazioni dell'etichetta.
- Per maggiori informazioni consultare le Schede di Sicurezza.
- Rispettare le direttive di sicurezza ed igiene sul lavoro e anche quelle circa l'eliminazione dei ressidui.

STOCCAGGIO

- Conservare in un luogo fresco e ventilato, lontano della luce diretta del sole.
- Conservare tra +5ºC e +30ºC.

GARANZIA

- Un anno nell'imballo originale mai aperto.

Prodotto solo per uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso e osservare le precauzioni indicate sulla confezione del prodotto. Il suo corretto utilizzo, in base al suo scopo e nel rispetto dei dati tecnici e di sicurezza, forniti in questi documenti, è a sola ed esclusiva responsabilità dell'utente. ROBERLO S.A.U declina ogni responsabilità a causa dell'uso errato di qualsiasi prodotto.

Le informazioni incluse in questa documentazione si basano sulle nostre conoscenze scientifiche e tecniche alla data della sua emissione. ROBERLO si riserva il diritto di modificare e / o interrompere in tutto o in parte le informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. È responsabilità dell'utente verificare l'aggiornamento delle informazioni. L'ultima versione di questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti.

Tutte le clausole contenute nel presente documento, si applicano a eventuali cambiamenti o modifiche future.
Per ulteriori informazioni tecniche, consultare il nostro Servizio clienti o il nostro ufficio tecnico.

Ctra. N-II, km 706,5 · 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona) SPAIN · TEL +34 972 478 060 · E-MAIL info@roberlo.com