

# Scheda Tecnica

## **Permacron® Antisilicone 8510.**

Permacron® Antisilicone 8510 può essere aggiunto alla finitura Permasolid® e Permacron® per prevenire la formazione di crateri di silicone su supporti contaminati.

Solo per uso professionale !  
Scheda Tecnica No. IT / 8510 / 00

## Campo di applicazione:

Additivo per:

Finiture acriliche, per prevenire la formazione di crateri di silicone.

Utilizzo:

In caso di formazione di crateri al momento dell'applicazione della finitura, Permacron® Antisilicone 8510 deve essere aggiunto alla miscela pronta all'uso.

Dosaggio:

Aggiungere 1 tappo = 25 ml (5%)  
Permacron® Antisilicone 8510 a 500 ml di finitura pronta all'uso, e mescolare bene.

Indicazioni particolari:

L'antisilicone non può essere usato come misura preventiva.

I fumi di spruzzo della finitura miscelata con l'antisilicone non deve entrare in contatto con altre superfici che devono ancora essere verniciate.

Pulire bene le attrezzature subito dopo l'utilizzo.

Distruggere immediatamente i contenitori vuoti.

## Caratteristiche:

Punto di infiammabilità:

+23°C

Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.

Axalta Coating Systems Germany GmbH  
Horbeller Straße 15  
D-50858 Köln  
Telefon +49 (0) 2234 / 6019 - 06  
Fax +49 (0) 2234 / 6019 - 4100  
[www.spieshecker.com](http://www.spieshecker.com)

