

Scheda Tecnica



Permasolid® HS Beschleuniger 9025

Permasolid® HS Beschleuniger 9025 è un accelerante specifico per spot repair per alcuni trasparenti Permasolid® HS e per Permasolid® HS Autolack 275. Se aggiunto nel rapporto di miscelazione indicato dalla scheda tecnica, il contenuto di VOC rimane conforme alle normative.

- Campo di applicazione: riparazione rapida (speed repair)
- Solo per piccole superfici
- Non applicare su supporti orizzontali

Solo per uso professionale !
Scheda Tecnica No. IT / 9025 / 01

Supporto:**Supporti idonei:**

Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto di base.

Applicazione**Trasparente e smalti idonei:**

Permasolid® HS Klarlack 8034
Permasolid® HS Klarlack 8035
Permasolid® HS Klarlack 8055
Permasolid® HS Klarlack 8650
Permasolid® HS Autolack 275

Rapporto di miscela:

3:1 a volume con
Permasolid® VHS Härter 3220/3225

Diluente:

Permasolid® HS Accelerator 9025
(L'additivo è aggiunto in sostituzione del diluente)

+5% per Permasolid® HS Klarlack 8034
+12,5% per Permasolid® HS Klarlack 8035
+5% per Permasolid® HS Klarlack 8055
+10% per Permasolid® HS Klarlack 8650
+12,5% per Permasolid® HS Autolack

Pot life:

30 - 40 min a +20°C
(con VHS Härter 3225)
45 - 60 minuti a +20°C
(Permasolid® HS Autolack 275)

Applicazione:

Per l'applicazione del trasparente e dello smalto Permasolid® HS Autolack 275 fare riferimento alle relative schede tecniche.

Indicazioni particolari:

L'applicazione su superfici grandi o orizzontali (p.e. cofani) può portare a problematiche tecniche.

Per l'applicazione nel sistema speed repair è preferibile utilizzare catalizzatori rapidi.

Informazioni sulla Sicurezza:

Questo prodotto è classificato secondo la normativa (EC) 1272/2008 (CLP).

Consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

E' fortemente raccomandato l'uso degli appropriati dispositivi di protezione personale durante l'applicazione.

Caratteristiche:**Punto di infiammabilità:**

oltre +21°C

Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.

Axalta Coating Systems Germany GmbH
Horbeller Straße 15
D-50858 Köln
Phone ++49 (0)2234 - 6019-06
Fax ++49 (0)2234 - 6019-4100
www.spieshecker.com

