



DOLPHIN GLAZE STUCCO DI FINITURA

DOL/1, BAGDOL/1

Versione: 2.0

Data di emissione: 23/07/2018 Data di revisione: 31/07/2019 Sostituisce: 23/07/2018



DRIVING SURFACE PERFECTION

SCHEDA TECNICA

DOLPHIN GLAZE è uno stucco di finitura premium tecnicamente avanzato progettato per eliminare fori di spillo e imperfezioni delle superfici prima dell'applicazione della vernice. La sua formulazione autolivellante fornisce una finitura liscia e ultra-fine che richiede un'applicazione minima della carteggiatura.

- Resistente ai fori di spillo.
- Eccellente adesione.
- Facile da carteggiare.
- Autolivellante.

Uso tipico

Ideale per correggere le imperfezioni minori come fori di spillo, graffi e scheggiature.



GUIDA ALL'APPLICAZIONE

Strumenti richiesti



Paletta per la miscelazione dei materiali, applicatore, sgrassanti, maschere, tuta per pittura, abrasivi, guida alla carteggiatura a secco spray GUIDE #7

Preparazione della superficie



Acciaio nudo

Alluminio

Zincato

Vernice originale

Stucco riempitivo poliester

Vetroresina

Sgrassatore

Sgrassatori a base solvente rapido/lento

Sgrassatori a base solvente rapido/lento

Sgrassatori a base solvente rapido/lento

Sgrassatori a base solvente rapido/lento

Sgrassatori a base solvente rapido/lento

Sgrassatore a base acqua

Abrasioni

P80

P180

P180

P180

P80 - P180

P180

DOLPHIN GLAZE è uno stucco multifunzionale con una superba adesione a tutti i substrati elencati sopra.

Per i migliori risultati, è fondamentale una buona preparazione.

Pulire e sgrassare rimuovendo lo sporco, l'olio, il grasso e la cera usando soluzioni per la pulizia.

Carteggiare con carta vetrata come indicato sopra per ogni rispettivo substrato.

Pulire nuovamente, asciugare e sgrassare il substrato carteggiato pronto per l'applicazione.

Applicazione



Rapporto di miscelazione (indurente BPO):

10 °C

3%

20 °C

2%

30 °C

1%

Tempo di applicazione gel:

6 - 7 minuti

4 - 6 minuti

4 - 5 minuti

Carteggiabile dopo:

20 minuti

15 - 20 minuti

15 minuti

Profondità massima di riempimento

1 - 2 mm

Asciugatura a infrarossi:

50 - 80 cm, 80 °C, 5 minuti

Miscelare accuratamente utilizzando un'apposita paletta

per la miscelazione. Seguire attentamente il rapporto di

miscelazione. Non applicare il catalizzatore in quantità

eccessiva o insufficiente. Applicare con un'azione di

pressatura per ridurre l'intrappolamento d'aria.

Sconsigliato per applicazioni al di sotto di 5 °C.

Carteggiatura



Carteggiatura iniziale

P180

Carteggiatura finale

P180 - P240

U-POL consiglia di usare la guida alla carteggiatura a secco spray GUIDE #7 durante il processo di carteggiatura per identificare meglio le imperfezioni della superficie.

U-POL Ltd
Denington Road
NN8 2QH Wellingborough UK
WWW.U-POL.COM

Contatti vendite Regno
Unito
T: +44 (0)20 8492 5920
F: +44 (0)20 8181 6911
uk.sales@u-pol.com

Internazionale
T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Assistenza tecnica
T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicalsupport@u-pol.com



DOLPHIN GLAZE STUCCO DI FINITURA

DOL/1, BAGDOL/1

Versione: 2.0

Data di emissione: 23/07/2018 Data di revisione: 31/07/2019 Sostituisce: 23/07/2018



DRIVING SURFACE PERFECTION

SCHEDA TECNICA

Sovraverniciatura



Per ottenere una superficie perfetta per il colore desiderato, U-POL consiglia l'utilizzo di un primer.

INFORMAZIONI TECNICHE

Proprietà fisiche



Aspetto	Viscoso, liquido
Colore	Verde chiaro
Densità	1,2 (1,18 - 1,22) g/cm ³
Viscosità, dinamica	22500 (20000 - 25000) cP

Informazioni COV



Marcatura etichetta COV EU 2004/42/II(b)(250)100 g/l

Il limite per i COV previsti dalla Direttiva Europea per questo prodotto (categoria: IIBb) pronto all'uso è 250 g/l. Il contenuto di COV di questo prodotto come ricevuto è 222 g/l. Il limite di contenuto di COV previsto per questo prodotto pronto all'uso è 100 g/litro.

Scadenza e conservazione



Codice	Formato	Scadenza	Sistema di codifica dei lotti
DOL/1	Bottiglia da 880 ml	2 anni	C
BAGDOL/1	Sacchetto da 440 ml	2 anni	C

- A** Data di fabbricazione, codice di lotto univoco a 5 cifre e data di scadenza stampati sulla base del barattolo.
- B** Data di fabbricazione e/o codice di lotto a 5 cifre stampati sulla base del barattolo o su un'etichetta adesiva sulla confezione del kit, ad es. 93822 = 2019, settimana 38, lotto 22
- C** Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5 cifre stampati sulla base del barattolo o su un'etichetta adesiva.
- D** Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5 cifre stampati sul barattolo.
- E** Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 7 cifre stampati sul coperchio.
- F** Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 6 cifre stampati sulla confezione.
- G** Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 4 cifre stampati sulla base del barattolo.
- H** Data di fabbricazione e numero di lotto incorporati nel codice a 8 cifre; ad esempio 18071234 = (18) 2018, (07) luglio, numero di lotto 1234
- I** Data di fabbricazione stampata sul barattolo.
- J** Data e ora di fabbricazione stampate sul collo della bomboletta spray.
- K** Data di fabbricazione e peso della confezione in rilievo sul sigillo; ad es. 40G 110717
- L** Codice di lotto univoco a 5 cifre stampato sulla confezione o sull'etichetta adesiva o in rilievo sul sigillo. Per la data di fabbricazione, si prega di indicare tale codice a technicalsupport@u-pol.com.
- M** Codice di lotto univoco a 5 cifre seguito dal peso stampato sul tubetto; ad es. 17149GR78 = numero di lotto 17149GR, peso 78 g. Per la data di fabbricazione, si prega di indicare tale codice a technicalsupport@u-pol.com.
- N** Data di riempimento e codice di lotto univoco a 7 cifre stampati sull'etichetta adesiva.
- O** Numero di lotto che termina con un codice univoco di 5 cifre stampato sulla confezione. Per la data di fabbricazione, si prega di indicare tale codice a technicalsupport@u-pol.com.
- P** Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5 cifre della base spray stampati sulla base del barattolo; ad es. 93822 = 2019, settimana 38, lotto 22
- Q** Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5-8 cifre stampati sulla base del barattolo.

Temperatura di conservazione consigliata 5 °C - 25 °C

Conservare in un luogo ben ventilato. Mantenere al fresco. Tenere il contenitore ben chiuso.
Conservare in un luogo protetto. Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva si prega di contattare technicalsupport@u-pol.com per assistenza.

IMPORTANTE: SOLO PER USO PROFESSIONALE. Prima dell'uso, leggere le istruzioni complete.

Questo prodotto contiene materiali pericolosi e pertanto è necessario utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati. Leggere l'etichetta e consultare la scheda di sicurezza per le istruzioni complete sulla manipolazione e le informazioni sulla protezione individuale. U-POL declina ogni responsabilità qualora l'utente non indossi i dispositivi di protezione individuale consigliati. I dati sopraelencati hanno mero scopo informativo e possono essere modificati senza preavviso. È responsabilità dell'Acquirente garantire l'idoneità dei prodotti per l'uso, nonché verificare che le informazioni siano aggiornate. L'uso consigliato dei nostri prodotti e la metodologia di applicazione descritta nelle schede tecniche si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza. Tali schede informative sono disponibili presso il proprio fornitore locale o sul sito web di U-POL, all'indirizzo WWW.U-POL.COM. U-POL non è responsabile per i risultati ottenuti da terzi, i cui metodi di applicazione non sono sotto il suo controllo, pertanto U-POL non è responsabile per danni consequenziali o incidentali, inclusa la perdita di profitti.

U-POL Ltd
Denington Road
NN8 2QH Wellingborough UK
WWW.U-POL.COM

Contatti vendite Regno Unito
T: +44 (0)20 8492 5920
F: +44 (0)20 8181 6911
uk.sales@u-pol.com

Internazionale
T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Assistenza tecnica
T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicalsupport@u-pol.com