

SCHEDA TECNICA

Stucco bicomponente carteggiabile in vetroresina che sostituisce i prodotti a fibre lunghe e corte. Ideale per la riempitura di buchi, fornisce inoltre un rivestimento in vetroresina duro e resistente.

- Resistente all'acqua.
- Può essere carteggiato e modellato una volta asciutto.
- Facile da coprire con uno stucco standard e può essere sovraverniciato direttamente.

Uso tipico

Per la riempitura di buchi e ruggine opportunamente preparati su acciaio e vetroresina



GUIDA ALL'APPLICAZIONE

Strumenti richiesti



Paletta per la miscelazione dei materiali, applicatore, sgrassatori, abrasivi, maschere, tuta per pittura

Preparazione della superficie



	Sgrassatore	Abrasione
Acciaio nudo	Sgrassatori a base solvente rapido/lento	P80
Vernice originale	Sgrassatori a base solvente rapido/lento	P180
Vetroresina	Sgrassatore a base acqua	P180
Alluminio	Sgrassatori a base solvente rapido/lento	P180

Lo stucco FIBRAL ha una superba adesione a tutti i substrati elencati sopra.

Per i migliori risultati, è fondamentale una buona preparazione.

Pulire e sgrassare rimuovendo lo sporco, l'olio, il grasso e la cera usando soluzioni per la pulizia.

Carteggiare con carta vetrata come indicato sopra per ogni rispettivo substrato. Pulire nuovamente, asciugare e sgrassare il substrato carteggiato pronto per l'applicazione.

Applicazione



	10 °C	20 °C	30 °C
Rapporto di miscelazione (indurente BPO):	4%	3%	2%
Tempo di applicazione gel:	7 - 8 minuti	5 - 6 minuti	4 - 5 minuti
Carteggiabile dopo:	20 minuti	15 - 20 minuti	15 minuti
Profondità massima di riempimento	4 - 7 mm		
Asciugatura a infrarossi:	La tecnologia della resina non è adatta all'asciugatura IR.		
<i>Mescolare accuratamente utilizzando un'apposita paletta per la miscelazione. Seguire attentamente il rapporto di miscelazione. Non applicare il catalizzatore in quantità eccessiva o insufficiente. Applicare con un'azione di pressatura per ridurre l'intrappolamento d'aria. Sconsigliato per applicazioni al di sotto di 5 °C.</i>			

Carteggiatura



Carteggiatura iniziale	P80 - P120
Carteggiatura finale	P180

Per riempire le imperfezioni come fori di spillo e graffi prima della verniciatura, è possibile utilizzare uno stucco per la finitura di U-POL come DOLPHIN GLAZE.

Sovraverniciatura



Per ottenere una superficie perfetta per il colore desiderato, U-POL consiglia l'utilizzo di un primer.

INFORMAZIONI TECNICHE



FIBRAL STUCCO IN FIBRA DI VETRO

FIB/BL, FIB/BM, FIB/2, DIS/FIB

Versione: 4.0

Data di emissione: 08/03/2017 Data di revisione: 04/02/2020 Sostituisce: 14/10/2019



DRIVING SURFACE PERFECTION

SCHEDA TECNICA

Proprietà fisiche



Aspetto

Fibroso, pasta

Colore

Giallo

Densità

≈ 1,43 (1,41 - 1,45) g/cm³

Informazioni COV



Marchatura etichetta COV EU

2004/42/IIIB(b)(250)100 g/l

Il limite per i COV previsti dalla Direttiva Europea per questo prodotto (categoria: IIIBb) pronto all'uso è 250 g/l. Il contenuto di COV di questo prodotto come ricevuto è 359 g/l. Il limite di contenuto di COV previsto per questo prodotto pronto all'uso è 100 g/litro.

Scadenza e conservazione



Codice

FIB/BL

Formato

Sacchetto da 1 L

Scadenza

2 anni

Sistema di codifica dei lotti

C

FIB/BM

Sacchetto da 600 ml

2 anni

C

FIB/2

Barattolo da 1,1 L

4 anni

C

DIS/FIB

Erogatore 1,28 L

2 anni

C

A Data di fabbricazione, codice di lotto univoco a 5 cifre e data di scadenza stampati sulla base del barattolo.

B Data di fabbricazione e/o codice di lotto a 5 cifre stampati sulla base del barattolo o su un'etichetta adesiva sulla confezione del kit, ad es. 93822 = 2019, settimana 38, lotto 22

C Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5 cifre stampati sulla base del barattolo o su un'etichetta adesiva.

D Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5 cifre stampati sul barattolo.

E Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 7 cifre stampati sul coperchio.

F Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 6 cifre stampati sulla confezione.

G Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 4 cifre stampati sulla base del barattolo.

H Data di fabbricazione e numero di lotto incorporati nel codice a 8 cifre; ad esempio 18071234 = (18) 2018, (07) luglio, numero di lotto 1234

I Data di fabbricazione stampata sul barattolo.

J Data e ora di fabbricazione stampate sul collo della bomboletta spray.

K Data di fabbricazione e peso della confezione in rilievo sul sigillo; ad es. 40G 110717

L Codice di lotto univoco a 5 cifre stampato sulla confezione o sull'etichetta adesiva o in rilievo sul sigillo. Per la data di fabbricazione, si prega di indicare tale codice a technicalsupport@u-pol.com.

M Codice di lotto univoco a 5 cifre seguito dal peso stampato sul tubetto; ad es. 17149GR78 = numero di lotto 17149GR, peso 78 g. Per la data di fabbricazione si prega di indicare tale codice a technicalsupport@u-pol.com.

N Data di riempimento e codice di lotto univoco a 7 cifre stampati sull'etichetta adesiva.

O Numero di lotto che termina con un codice univoco di 5 cifre stampato sulla confezione. Per la data di fabbricazione, si prega di indicare tale codice a technicalsupport@u-pol.com.

P Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5 cifre della base spray stampati sulla base del barattolo; ad es. 93822 = 2019, settimana 38, lotto 22

Q Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5-8 cifre stampati sulla base del barattolo.

Temperatura di conservazione consigliata

5 °C - 25 °C

Conservare in un luogo protetto. Conservare in un luogo ben ventilato. Mantenere al fresco.

Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva si prega di contattare technicalsupport@u-pol.com per assistenza.

IMPORTANTE: SOLO PER USO PROFESSIONALE. Prima dell'uso, leggere le istruzioni complete.

Questo prodotto contiene materiali pericolosi e pertanto è necessario utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati. Leggere l'etichetta e consultare la scheda di sicurezza per le istruzioni complete sulla manipolazione e le informazioni sulla protezione individuale. U-POL declina ogni responsabilità qualora l'utente non indossi i dispositivi di protezione individuale consigliati. I dati sopraelencati hanno mero scopo informativo e possono essere modificati senza preavviso. È responsabilità dell'Acquirente garantire l'idoneità dei prodotti per l'uso, nonché verificare che le informazioni siano aggiornate. L'uso consigliato dei nostri prodotti e la metodologia di applicazione descritta nelle schede tecniche si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza. Tali schede informative sono disponibili presso il proprio fornitore locale o sul sito web di U-POL, all'indirizzo WWW.U-POL.COM. U-POL non è responsabile per i risultati ottenuti da terzi, i cui metodi di applicazione non sono sotto il suo controllo, pertanto U-POL non è responsabile per danni consequenziali o incidentali, inclusa la perdita di profitti.