



DRIVING SURFACE PERFECTION™

SCHEDA DATI TECNICI

Versione: 2.0

GUARD#10

Protettore anti-ghiaia Gravi-Gard

DESCRIZIONE

Un rivestimento resistente testurizzato che protegge da schegge di pietra, sale, umidità e ruggine. Fornito con due ugelli per una finitura fine o grossolana.

- Insonorizzante - ideale per i pannelli della carrozzeria e all'interno dei vani motore
- Asciugatura rapida, può essere sovraverniciato
- La formulazione ad alta densità copre i segni e i giunti di saldatura

DATI TECNICI



Substrati

- Direttamente su metallo*
- SMC
- Materiali cataforetici leggermente carteggiati
- Zincato* e alluminio*
- Superfici verniciate OEM preparate
- Fibra di vetro

GUIDA ALL'APPLICAZIONE



Strumenti richiesti

- Sgrassatore
- Abrasivi



Preparazione dei substrati e istruzioni per l'uso

Per i migliori risultati, assicurarsi che la superficie sia accuratamente pulita, sgrassata, asciutta e priva di polvere.

* Per risultati ottimali su metallo nudo, acciaio zincato e superfici in alluminio, dopo la carteggiatura con carta vetrata con grana P180-P240, applicare 1-2 strati leggeri e uniformi di **ACID#8 Primer acido mordenzante spray** e attendere 30 minuti che si asciughi prima di applicare **GUARD#10**.

Si sconsiglia l'uso di **GUARD#10 con acrilici termoplastici*



Miscelazione

Agitare la bomboletta spray per almeno 2 minuti prima dell'uso.



Strati

1 - 2 strati a una distanza di circa 25 cm dalla superficie o di 40 cm se per l'applicazione si usa il pulsante rosso. L'applicazione di più di 2 strati aumenta il tempo di asciugatura.

Spessore/micron 50μ

*Copertura teorica approssimativa m²/unità 4

**Copertura teorica per unità, presumendo un'efficienza di applicazione del 100% con spessore della pellicola asciutta entro i valori indicati.*



Evaporazione/minuti a 20°C

tra uno strato e l'altro 10 - 15 min



DRIVING SURFACE PERFECTION™

SCHEDA DATI TECNICI

Versione: 2.0

GUARD#10

Protettore anti-ghiaia Gravi-Gard



Tempi di asciugatura

Tempo di asciugatura a
20°C/min

3 - 4 ore



Verniciatura

È possibile sovraverniciare GUARD#10 utilizzando la maggior parte dei sistemi di verniciatura. Può essere sovraverniciato bagnato su bagnato con le vernici acriliche in confezione da 2. Per una brillantezza ottimale si raccomanda l'uso di un primer.

CONSERVAZIONE E INFORMAZIONI COV



Scadenza

Durata di 2 anni in buone condizioni di conservazione.

È necessario stoccare le bombolette a temperatura ambiente per due ore prima dell'uso. Per periodi di conservazione più lunghi, tenere in un'area ben ventilata e al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Per pulire l'erogatore e massimizzare il ciclo di vita dello spray, capovolgere sempre la bomboletta per qualche secondo dopo ogni utilizzo. Se l'erogatore si intasa, rimuoverlo e immergerlo in diluenti delicati.

Temperatura di conservazione consigliata 5 °C - 25 °C

Temperatura di applicazione consigliata 20 °C



Informazioni COV

Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questo prodotto (categoria: IIB.e), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore di 840 g/litro. Il limite di contenuto di COV previsto

Codice	Formato	Colore	COV g/l
GUARD/AL	Spray 450 ml	Nero	600

IMPORTANTE: SOLO PER USO PROFESSIONALE. Prima dell'uso, leggere le istruzioni complete.

Questo prodotto contiene materiali pericolosi e pertanto è necessario utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati.

Leggere l'etichetta e consultare la scheda di sicurezza per le istruzioni complete sulla manipolazione e le informazioni sulla protezione individuale. U-POL declina ogni responsabilità qualora l'utente non indossi i dispositivi di protezione individuale consigliati. I dati sopraelencati hanno mero scopo informativo e possono essere modificati senza preavviso. È responsabilità dell'Acquirente garantire l'idoneità dei prodotti per l'uso, nonché verificare che le informazioni siano aggiornate. L'uso consigliato dei nostri prodotti e la metodologia di applicazione descritta nelle schede tecniche si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza. Tali schede informative sono disponibili presso il proprio fornitore locale o sul sito web di U-POL, all'indirizzo WWW.U-POL.COM. U-POL non è responsabile per i risultati ottenuti da terzi, i cui metodi di applicazione non sono sotto il suo controllo, pertanto U-POL non è responsabile per danni consequenziali o incidentali, inclusa la perdita di profitti.

U-POL Ltd
Denington Road
NN8 2QH Wellingborough UK
WWW.U-POL.COM

Contatti vendite GB
T: +44 (0)20 8492 5920
F: +44 (0)20 8150 5605
uk.sales@u-pol.com

Internazionale
T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Assistenza tecnica
T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com