



SCHEDA TECNICA

Lo stucco poliestere PLAST X 6 è stato appositamente formulato utilizzando un sistema di resina di prima qualità che offre un'elevata adesione e flessibilità per la maggior parte dei componenti in plastica.

- Morbido e facile da applicare e modellare.
- Facile da carteggiare ed eccellenti prestazioni sul bordo della riparazione.
- Facile e veloce da carteggiare.

Uso tipico

Ideale per graffi e scalfitture su parti in plastica che richiedono un'ottima adesione e piena flessibilità.



GUIDA ALL'APPLICAZIONE

Strumenti richiesti



Paletta per la miscelazione dei materiali, applicatore, sgrassatori, tuta per pittura, maschere, abrasivi, guida alla carteggiatura a secco spray GUIDE #7

Preparazione della superficie



	Sgrassatore	Abrasione
PP	Pre-pulitore spray per plastica	P120
EPDM	Pre-pulitore spray per plastica	P120
EPDM/PP	Pre-pulitore spray per plastica	P120
TPO	Pre-pulitore spray per plastica	P120
ABS	Pre-pulitore spray per plastica	P120

PLAST X è uno stucco multifunzionale con una superba adesione a tutti i substrati elencati sopra. Per i migliori risultati, è fondamentale una buona preparazione. Pulire e sgrassare rimuovendo lo sporco, l'olio, il grasso e la cera usando soluzioni per la pulizia. Carteggiare con carta vetrata come indicato sopra per ogni rispettivo substrato. Pulire nuovamente, asciugare e sgrassare il substrato carteggiato pronto per l'applicazione.

Applicazione



	10 °C	20 °C	30 °C
Rapporto di miscelazione (indurente BPO):	3%	2%	1%
Tempo di applicazione gel:	5 - 6 minuti	4 - 6 minuti	4 - 5 minuti
Carteggiabile dopo:	30 minuti	30 minuti	30 minuti
Profondità massima di riempimento	1 - 2 mm		
Asciugatura a infrarossi:	La tecnologia della resina non è adatta all'asciugatura IR.		

Mescolare accuratamente utilizzando un'apposita paletta per la miscelazione. Seguire attentamente il rapporto di miscelazione. Non applicare il catalizzatore in quantità eccessiva o insufficiente. Applicare con un'azione di pressatura per ridurre l'intrappolamento d'aria. Sconsigliato per applicazioni al di sotto di 5 °C.

Carteggiatura



Carteggiatura iniziale	P120 - P180
Carteggiatura finale	P180 - P240

U-POL consiglia di usare la guida alla carteggiatura a secco spray GUIDE #7 durante il processo di carteggiatura per identificare meglio le imperfezioni della superficie.

Sovraverniciatura



Per ottenere una superficie perfetta per il colore desiderato, U-POL consiglia l'utilizzo di un primer.

INFORMAZIONI TECNICHE



PLAST X STUCCO PER PLASTICA

PLAS/6

Versione: 2.0

Data di emissione: 10/03/2017 Data di revisione: 14/10/2019 Sostituisce: 10/03/2017



DRIVING SURFACE PERFECTION

SCHEDA TECNICA

Proprietà fisiche



Aspetto

Pasta

Colore

Nero

Densità

≈ 1,91 (1,89 - 1,93) g/cm³

Informazioni COV



Marcatura etichetta COV EU

2004/42/II(b)(250)100 g/l

Il limite per i COV previsti dalla Direttiva Europea per questo prodotto (categoria: IIBb) pronto all'uso è 250 g/l. Il contenuto di COV di questo prodotto come ricevuto è 216 g/l. Il limite di contenuto di COV previsto per questo prodotto pronto all'uso è 100 g/litro.

Scadenza e conservazione



Codice

PLAS/6

Formato

Barattolo da 670 ml

Scadenza

4 anni

Sistema di codifica dei lotti

C

- A** Data di fabbricazione, codice di lotto a 5 cifre e data di scadenza stampati sulla base del barattolo.
B Data di fabbricazione e codice di lotto a 5 cifre stampati sulla base del barattolo o su un'etichetta adesiva, ad es. 93822 = 2019, settimana 38, lotto 22
C Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5 cifre stampati sulla base del barattolo o su un'etichetta adesiva.
D Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5 cifre stampati sul barattolo.
E Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 7 cifre stampati sul coperchio.
F Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 6 cifre stampati sulla confezione.
G Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 4 cifre stampati sulla base del barattolo.
H Data di fabbricazione e numero di lotto incorporati nel codice a 8 cifre; ad esempio 18071234 = (18) 2018, (07) luglio, numero di lotto 1234
I Data di fabbricazione stampata sul barattolo.
J Data e ora di fabbricazione stampate sul collo della bomboletta spray.
K Data di fabbricazione e peso della confezione in rilievo sul sigillo; ad es. 40G 110717
L Codice di lotto univoco a 5 cifre stampato sulla confezione o sull'etichetta adesiva o in rilievo sul sigillo. Per la data di fabbricazione, si prega di indicare tale codice a technicalsupport@u-pol.com.
M Codice di lotto univoco a 5 cifre seguito dal peso stampato sul tubetto; ad es. 17149GR78 = numero di lotto 17149GR, peso 78 g. Per la data di fabbricazione, si prega di indicare tale codice a technicalsupport@u-pol.com.
N Data di riempimento e codice di lotto univoco a 7 cifre stampati sull'etichetta adesiva.
O Numero di lotto che termina con un codice univoco di 5 cifre stampato sulla confezione. Per la data di fabbricazione, si prega di indicare tale codice a technicalsupport@u-pol.com.
P Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5 cifre della base spray stampati sulla base del barattolo; ad es. 93822 = 2019, settimana 38, lotto 22
Q Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5-8 cifre stampati sulla base del barattolo.

Temperatura di conservazione consigliata

5 °C - 25 °C

Conservare in un luogo protetto. Conservare in un luogo ben ventilato. Mantenere al fresco.
Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva si prega di contattare technicalsupport@u-pol.com per assistenza.

IMPORTANTE: SOLO PER USO PROFESSIONALE. Prima dell'uso, leggere le istruzioni complete.

Questo prodotto contiene materiali pericolosi e pertanto è necessario utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati. Leggere l'etichetta e consultare la scheda di sicurezza per le istruzioni complete sulla manipolazione e le informazioni sulla protezione individuale. U-POL declina ogni responsabilità qualora l'utente non indossi i dispositivi di protezione individuale consigliati. I dati sopraelencati hanno mero scopo informativo e possono essere modificati senza preavviso. È responsabilità dell'Acquirente garantire l'idoneità dei prodotti per l'uso, nonché verificare che le informazioni siano aggiornate. L'uso consigliato dei nostri prodotti e la metodologia di applicazione descritta nelle schede tecniche si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza. Tali schede informative sono disponibili presso il proprio fornitore locale o sul sito web di U-POL, all'indirizzo WWW.U-POL.COM. U-POL non è responsabile per i risultati ottenuti da terzi, i cui metodi di applicazione non sono sotto il suo controllo, pertanto U-POL non è responsabile per danni consequenziali o incidentali, inclusa la perdita di profitti.

U-POL Ltd
Denington Road
NN8 2QH Wellingborough UK
WWW.U-POL.COM

Contatti vendite Regno Unito
T: +44 (0)20 8492 5920
F: +44 (0)20 8181 6911
uk.sales@u-pol.com

Internazionale
T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Assistenza tecnica
T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicalsupport@u-pol.com