



# EXTRA GOLD STUCCO DI POLIESTERE FINE

UPEG/BL, UPEG/BM, UPEG/2, UPEG/4, DIS/EG

Versione: 2.0

Data di emissione: 17/05/2018 Data di revisione: 14/10/2019 Sostituisce: 17/05/2018



DRIVING SURFACE PERFECTION

## SCHEDA TECNICA

U-POL EXTRA GOLD è uno stucco a due componenti multifunzionale utilizzato per il riempimento di fori e imperfezioni nella maggior parte dei substrati. È stato formulato appositamente per gli utenti professionali e combina buone proprietà di riempimento e applicazione oltre alla facilità di carteggiatura.

- Può essere usato su un'ampia gamma di superfici, incluse quelle galvanizzate.
- Eccellenti proprietà di adesione.
- Facile da modellare e morbido da applicare.

### Uso tipico

Ideale per riparazioni medie e fini.



## GUIDA ALL'APPLICAZIONE

### Strumenti richiesti



*Paletta per la miscelazione dei materiali, applicatore, sgrassatori, abrasivi, maschere, tuta per pittura, guida alla carteggiatura a secco spray GUIDE #7*



|                          | <b>Sgrassatore</b>                       | <b>Abrasione</b> |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------|
| <b>Acciaio nudo</b>      | Sgrassatori a base solvente rapido/lento | P80              |
| <b>Alluminio</b>         | Sgrassatori a base solvente rapido/lento | P180             |
| <b>Zincato</b>           | Sgrassatori a base solvente rapido/lento | P180             |
| <b>Vernice originale</b> | Sgrassatori a base solvente rapido/lento | P180             |
| <b>Vetroresina</b>       | Sgrassatore a base acqua                 | P180             |

*U-POL EXTRA GOLD è uno stucco multifunzionale con una superba adesione a tutti i substrati elencati sopra. Per i migliori risultati, è fondamentale una buona preparazione.*

*Pulire e sgrassare rimuovendo lo sporco, l'olio, il grasso e la cera usando soluzioni per la pulizia.*

*Carteggiare con carta vetrata come indicato sopra per ogni rispettivo substrato.*

*Pulire nuovamente, asciugare e sgrassare il substrato carteggiato pronto per l'applicazione.*



|                                                  | <b>10 °C</b>                | <b>20 °C</b> | <b>30 °C</b>   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| <b>Rapporto di miscelazione (indurente BPO):</b> | 3%                          | 2%           | 1%             |
| <b>Tempo di applicazione gel:</b>                | 6 - 7 minuti                | 4 - 6 minuti | 4 - 5 minuti   |
| <b>Carteggiabile dopo:</b>                       | 20 minuti                   | 20 minuti    | 15 - 20 minuti |
| <b>Profondità massima di riempimento</b>         | 3 - 5 mm                    |              |                |
| <b>Asciugatura a infrarossi:</b>                 | 50 - 80 cm, 80 °C, 5 minuti |              |                |

*Mescolare accuratamente utilizzando un'apposita paletta per la miscelazione. Seguire attentamente il rapporto di miscelazione. Non applicare il catalizzatore in quantità eccessiva o insufficiente. Applicare con un'azione di pressatura per ridurre l'intrappolamento d'aria. Sconsigliato per applicazioni al di sotto di 5 °C.*

### Carteggiatura



|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Carteggiatura iniziale</b> | P120 - P180 |
| <b>Carteggiatura finale</b>   | P180        |

*U-POL consiglia di usare la guida alla carteggiatura a secco spray GUIDE #7 durante il processo di carteggiatura per identificare meglio le imperfezioni della superficie.*

*Per riempire le imperfezioni come fori di spillo e graffi prima della verniciatura, è possibile utilizzare uno stucco per la finitura di U-POL come DOLPHIN GLAZE.*

U-POL Ltd  
Denington Road  
NN8 2QH Wellingborough UK  
WWW.U-POL.COM

Contatti vendite Regno  
Unito  
T: +44 (0)20 8492 5920  
F: +44 (0)20 8181 6911  
uk.sales@u-pol.com

Internazionale  
T: +44 (0)20 8492 5900  
F: +44 (0)20 8150 5605  
sales@u-pol.com

Assistenza tecnica  
T: +44 (0)1933 230 310  
F: +44 (0)1933 425 797  
technicalsupport@u-pol.com



# EXTRA GOLD STUCCO DI POLIESTERE FINE

UPEG/BL, UPEG/BM, UPEG/2, UPEG/4, DIS/EG

Versione: 2.0

Data di emissione: 17/05/2018 Data di revisione: 14/10/2019 Sostituisce: 17/05/2018



DRIVING SURFACE PERFECTION

## SCHEDA TECNICA

### Sovraverniciatura



Per ottenere una superficie perfetta per il colore desiderato, U-POL consiglia l'utilizzo di un primer.

## INFORMAZIONI TECNICHE

### Proprietà fisiche



Aspetto

Pasta

Colore

Beige

Densità

≈ 1,82 (1,8 - 1,84) g/cm<sup>3</sup>

### Informazioni COV



**Marcatura etichetta COV EU**

2004/42/II(b)(250)100 g/l

Il limite per i COV previsti dalla Direttiva Europea per questo prodotto (categoria: IIBb) pronto all'uso è 250 g/l. Il contenuto di COV di questo prodotto come ricevuto è 257 g/l. Il limite di contenuto di COV previsto per questo prodotto pronto all'uso è 100 g/litro.

### Scadenza e conservazione



**Codice**

**Formato**

**Scadenza**

**Sistema di codifica dei lotti**

UPEG/BL

Sacchetto da 1 L

2 anni

C

UPEG/BL

Sacchetto da 600 ml

2 anni

C

UPEG/2

Barattolo da 1,1 L

4 anni

C

UPEG/4

Barattolo da 2,1 L

4 anni

C

DIS/EG

Erogatore da 1,3 L

2 anni

C

**A** Data di fabbricazione, codice di lotto a 5 cifre e data di scadenza stampati sulla base del barattolo.

**B** Data di fabbricazione e codice di lotto a 5 cifre stampati sulla base del barattolo o su un'etichetta adesiva, ad es. 93822 = 2019, settimana 38, lotto 22

**C** Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5 cifre stampati sulla base del barattolo o su un'etichetta adesiva.

**D** Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5 cifre stampati sul barattolo.

**E** Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 7 cifre stampati sul coperchio.

**F** Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 6 cifre stampati sulla confezione.

**G** Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 4 cifre stampati sulla base del barattolo.

**H** Data di fabbricazione e numero di lotto incorporati nel codice a 8 cifre; ad esempio 18071234 = (18) 2018, (07) luglio, numero di lotto 1234

**I** Data di fabbricazione stampata sul barattolo.

**J** Data e ora di fabbricazione stampate sul collo della bomboletta spray.

**K** Data di fabbricazione e peso della confezione in rilievo sul sigillo; ad es. 40G 110717

**L** Codice di lotto univoco a 5 cifre stampato sulla confezione o sull'etichetta adesiva o in rilievo sul sigillo. Per la data di fabbricazione, si prega di indicare tale codice a [technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com).

**M** Codice di lotto univoco a 5 cifre seguito dal peso stampato sul tubetto; ad es. 17149GR78 = numero di lotto 17149GR, peso 78 g. Per la data di fabbricazione, si prega di indicare tale codice a [technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com).

**N** Data di riempimento e codice di lotto univoco a 7 cifre stampati sull'etichetta adesiva.

**O** Numero di lotto che termina con un codice univoco di 5 cifre stampato sulla confezione. Per la data di fabbricazione, si prega di indicare tale codice a [technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com).

**P** Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5 cifre della base spray stampati sulla base del barattolo; ad es. 93822 = 2019, settimana 38, lotto 22

**Q** Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5-8 cifre stampati sulla base del barattolo.

**Temperatura di conservazione consigliata**

5 °C - 25 °C

Conservare in un luogo protetto. Conservare in un luogo ben ventilato. Mantenere al fresco.

Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva si prega di contattare [technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com) per assistenza.

## IMPORTANTE: SOLO PER USO PROFESSIONALE. Prima dell'uso, leggere le istruzioni complete.

Questo prodotto contiene materiali pericolosi e pertanto è necessario utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati. Leggere l'etichetta e consultare la scheda di sicurezza per le istruzioni complete sulla manipolazione e le informazioni sulla protezione individuale. U-POL declina ogni responsabilità qualora l'utente non indossi i dispositivi di protezione individuale consigliati. I dati sopraelencati hanno mero scopo informativo e possono essere modificati senza preavviso. È responsabilità dell'Acquirente garantire l'idoneità dei prodotti per l'uso, nonché verificare che le informazioni siano aggiornate. L'uso consigliato dei nostri prodotti e la metodologia di applicazione descritta nelle schede tecniche si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza. Tali schede informative sono disponibili presso il proprio fornitore locale o sul sito web di U-POL, all'indirizzo [WWW.U-POL.COM](http://WWW.U-POL.COM). U-POL non è responsabile per i risultati ottenuti da terzi, i cui metodi di applicazione non sono sotto il suo controllo, pertanto U-POL non è responsabile per danni consequenziali o incidentali, inclusa la perdita di profitti.

U-POL Ltd  
Denington Road  
NN8 2QH Wellingborough UK  
[WWW.U-POL.COM](http://WWW.U-POL.COM)

Contatti vendite Regno Unito  
T: +44 (0)20 8492 5920  
F: +44 (0)20 8181 6911  
[uk.sales@u-pol.com](mailto:uk.sales@u-pol.com)

Internazionale  
T: +44 (0)20 8492 5900  
F: +44 (0)20 8150 5605  
[sales@u-pol.com](mailto:sales@u-pol.com)

Assistenza tecnica  
T: +44 (0)1933 230 310  
F: +44 (0)1933 425 797  
[technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com)