



## SCHEMA TECNICA



# CC/1800

TRASPARENTE CERAMICO PLUS


## DESCRIZIONE

**CC/1800** è un trasparente ad asciugatura all'aria creato per la riparazione e riverniciatura di veicoli verniciati originariamente con un sistema bistrato. Si tratta di un trasparente progettato per garantire un'elevata velocità di asciugatura a temperatura ambiente, oltre a conferire una durezza differenziale alla superficie.

Ottimizzato per la sua applicazione sulla **serie W6000**, spicca per:

- Facile da applicare, è stato studiato anche per la verniciatura di veicoli completi in qualsiasi periodo dell'anno, utilizzando diversi catalizzatori e diluenti.
- Rapidità di asciugatura da 10 minuti a 60 gradi.
- Elevata velocità di indurimento.
- Alta durezza superficiale, grande resistenza all'abrasione per la sua tecnologia con l'uso di nano particelle..
- Alta produttività.
- Eccellente capacità di lucidatura.
- Eccellente finitura simile a quella ottenuta in OEM.
- Alta resistenza UV.

### VELOCITÀ DI INDURIMENTO



## PRETRATTAMENTO / PULIZIA

Creato per la sua applicazione sulla serie **W6000** o colori esistenti in buone condizioni previa carteggiatura. Si consiglia l'uso di panni antipolvere.

Applicare quando la base opaca è completamente evaporata, rispettando i tempi di riverniciatura consigliati dal fabbricante.










## SCHEDA TECNICA

www.sinnek.com

# CC/1800

TRASPARENTE CERAMICO PLUS

### APPLICAZIONE

 Rapporto di miscela Volume	 HA/8070	 >30°C 20-30°C 10-20°C	 1h. 1,5h. 2h.
	HA/8065 Temperature > 25°C	>30°C 20-30°C 10-20°C	2h. 2-3h. 3-4h.
 Viscosità di applicazione	18-20" S0/5000 S0/5020 S0/5040	10-20°C 20-30°C >30°C	5-10%
 Pistola di gravità Pressione di applicazione	1,2 - 1,4 mm 2 - 2,5 bar		
 Numero di mani Spessore	1 mano leggera 1 mano piena 50-60 µm		
 Tempo di evaporazione	5-10' tra le mani 15-20' prima dell'essiccazione		
 Tempo di asciugatura 20°C IR Onda media 60°C	HA/8070 1h. 20' 10'	HA/8065 1,5h. 20' 10'	

### FINITURA

 Lucidatura 20°C	HA/8070 1-1,5 h.	HA/8065 4-5 h.
--	---------------------	-------------------

Sopraverniciabilità: entro 24 ore.



# CC/1800

TRASPARENTE CERAMICO PLUS



### SALUTE E SICUREZZA

Esclusivamente per uso professionale. E' raccomandato utilizzare l'equipaggiamento protettivo appropriato durante l'applicazione per evitare l'irritazione del tratto respiratorio, l'irritazione della pelle e degli occhi.

Solo per uso professionale.

### STOCCAGGIO

Tenere chiuso, in un luogo asciutto e ventilato, evitando l'esposizione diretta alla luce solare. Consigliamo temperature superiori a 5°C, raccomandate tra 15-30°C.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze e con essa proviamo a consigliare ed informare, essendo responsabilità dell'utente adottare le misure necessarie a garantire lo scopo previsto del prodotto. ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE.

### SINNEK

Ugarte Industrialdea, 147  
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00  
sinnek@sinnek.com  
www.sinnek.com