

PUR 888

Poliuretano 2K Antiscivolo

PRODOTTI

Basi pigmentate	DISOLAC	20
Legante	PUR 888	80
Catalizzatore	E9005 normal	6:1
	E9003 lento	6:1
	E9006 rapido	6:1
Solvente	SOLV UNIVERSAL 5	0-10%
	SOLV UNIVERSAL 3	0-10%

DESCRIZIONE E PROPRIETÀ

- Legante poliuretanico antisdrucchiolo 2K.
- Finitura ruvida antiscivolo.
- Elevata resistenza all'abrasione.

CARATTERISTICHE DI PUR 888

Aspetto	Granulato	
Brillantezza	Semi-lucido	
Peso specifico di Legante	1,5 kg/l a 20°C	
Contenuto solido (legante)	68-72% (peso)	49-53% (volume)
Contenuto solido pronto all'uso (senza diluizione)	66-71% (peso)	48-53% (volume)
VOC pronto all'uso	> 500 g/l - 2004/42/EC - IIA(j)(500)	
Spessore fim secco	60-70 micron (1 mani)	
Resa teorica 1 µm per litro di legante	640-840 m²/l	
Resa teorica 1 µm per litro di miscela senza diluizione	480-530 m²/l	

SUPPORTO E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

	PULIZIA	CARTEGGIATURA	PULIZIA FINALE
Vernice vecchia	DA93	P240/400	DA93
FONDI			
Primanyl 5011	DA93	---	---
Primapox 6021	DA93	Opzionale (P320)	DA93
Primapox 6041	DA93	Opzionale (P320)	DA93
Primapur 9051	DA93	Opzionale (P320)	DA93

Per altri tipi di supporti contattare il servizio tecnico (SAT).

APPLICAZIONE

	PICCOLE SUPERFICI		GRANDI SUPERFICI	
T(°C)	Catalizzatore	Solvente	Catalizzatore	Solvente
18-25	E9005/E9006	PU74	E9005	PU74
>25	E9005	PU74	E9005/E9003	PU74L

	Rapporto di miscelazione Disolac/Legante (in peso)	20/80	
	Rapporto di miscelazione Catalizzatore (in volume)	Pigmenti	Transparente
		6:1	---
	Applicazione elettrostatica (in volume)	---	

	Applicazione	% Diluente (Vol.)	Viscosità - 20°C (Ford Cup 4)	Pressione (BAR)	Pressione del Prodotto (BAR)	Ugello (mm)	Num. di mani x µm secco	Flash off (min)
	Pistola a caduta	5-10%	20"-23"	1,5 máx.	---	2,5	1x70	10' 20°C
	Pot life	7-8 horas						

Se l'applicazione richiede l'uso di un additivo è da conteggiare nell'addizione del solvente.

ESSICAMENTO

 TEMPERATURA	 MANIPOLAZIONE	ESSICCAZIONE COMPLETA
20° C	2h45'-3h15'	>5h
60° C	---	1h

Il prodotto raggiunge le massime prestazioni dopo 15 giorni di essiccamento all'aria (temperatura ambiente 18-22 ° C) o in un tempo più breve a una temperatura più elevata.

PRODOTTI AGGIUNTIVI PER USI SPECIALI

CASO	ADDITIVO	DESCRIZIONE	EFFETTO
Crateri	Additivo Anticrateri Disolac	Protezione del film da agenti inquinanti esterni	Anticrateri; protezione del film.
Resistenza agli agenti atmosferici / filtri UV	Additivo UV	In casi particolari dove è richiesta una maggiore protezione del film dai raggi UV	Aumenta la durata del film di rivestimento
Sensibilità Overspray / Essiccazione troppo rapida del film	Additivo Flow	Migliora l'applicazione, ad esempio su grandi superfici o in condizioni di particolare asciutto	Mantiene il film aperto per un tempo più lungo.
Essiccazione rapida	E9006	Se necessario riduce i tempi di essiccazione	Riduce i tempi di essiccazione
Essiccazione lenta	E9003	Se necessario aumenta i tempi di essiccazione	Aumenta i tempi di essiccazione
Sgrassante	DIS226 DA93	DIS226 per materie plastiche e superfici cariche elettrostaticamente. DA93 per superfici unte.	

Per l'uso corretto e le istruzioni degli additivi consultare la scheda tecnica di ciascun prodotto.

OSSERVAZIONI

- Per le tinte poco coprenti, si consiglia di applicare lo stesso colore o un colore simile con una finitura liscia, ad esempio con PUR 800-G.
- Il prodotto contiene particelle abrasive, si consiglia di utilizzare una protezione adeguata durante l'applicazione.
- Il rapporto base / legante consigliato è di 20/80 in peso, ad eccezione dei colori poco coprenti dove è possibile utilizzare il 30/70.
- Si raccomanda di usare in cabine ventilate a 20°C.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

- Pulire con il solvente per la pulizia prima dell'indurimento del prodotto.

SICUREZZA

- Rispettare le indicazioni dell'etichetta.
- Per maggiori informazioni consultare le Schede di Sicurezza.
- Rispettare le direttive di sicurezza ed igiene sul lavoro e anche quelle circa l'eliminazione dei residui.

STOCCAGGIO

- Conservare in un luogo fresco e ventilato, lontano della luce diretta del sole.
- Conservare tra +5°C e +30°C.

GARANZIA

- Un anno nell'imballo originale mai aperto.

Prodotto solo per uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso e osservare le precauzioni indicate sulla confezione del prodotto. Il suo corretto utilizzo, in base al suo scopo e nel rispetto dei dati tecnici e di sicurezza, forniti in questi documenti, è a sola ed esclusiva responsabilità dell'utente. ROBERLO S.A.U declina ogni responsabilità a causa dell'uso errato di qualsiasi prodotto.

Le informazioni incluse in questa documentazione si basano sulle nostre conoscenze scientifiche e tecniche alla data della sua emissione. ROBERLO si riserva il diritto di modificare e / o interrompere in tutto o in parte le informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. È responsabilità dell'utente verificare l'aggiornamento delle informazioni. L'ultima versione di questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti.

Tutte le clausole contenute nel presente documento, si applicano a eventuali cambiamenti o modifiche future. Per ulteriori informazioni tecniche, consultare il nostro Servizio clienti o il nostro ufficio tecnico.