

SMALTO POLIURETANICO OPACO INDUSTRIALE

SISTEMA POLYPAL

607
0817

Smalto Poliuretano opaco o Finiture opache speciali per interni di semilucido per applicazioni industriali auto, autobus, veicoli industriali in resistente anche all'esterno. genere

Adatto per verniciatura di macchine Da applicare su antiruggine (ns. 880) utensili, mobili in legno o metallo e o fondi (ns. 873).

N.B.: PER OTTENERE SMALTI SEMILUCIDI OD OPACHI. VEDERE SCHEDA 21/A

RAPPORTO BASE:CONVERTER	2:1	1:1	1:2
VISCOSITA' (DIN 4)	90" ± 10	110" ± 20	140" ± 20
CATALIZZATORE	992.....	992.....	992.....
RAPPORTO DI CATALISI	5:1 (Vol.)	4:1 (Vol.)	3:1 (Vol.)
DILUENTE	075.0020 - 085.....	075.0020 - 085.....	075.0020 - 085.....
DILUIZIONE	30% (Vol.)	30% (Vol.)	30% (Vol.)
VISCOSITA' APPLICAZIONE (DIN 4)	16" - 18"	16" - 18"	16" - 18"
POT-LIFE (20°C)	2 ore	2 ore	2 ore
PRESSIONE ARIA (Atm.)	4	4	4
Ø UGELLO PISTOLA mm	1.5 - 1.7	1.5 - 1.7	1.5 - 1.7
N. MANI	2	2	2
INTERVALLO FRA LE MANI	10'	10'	10'
SPESSORE FILM A SECCO (micron)	30	30	30
APPASSIMENTO			
ESSICCAZIONE AD ARIA (20°C)			
FUORI POLVERE	20'	20'	20'
SECCO AL TATTO	60'	60'	60'
SECCO IN PROFONDITA'	12 ore	12 ore	12 ore
ESSICCAZIONE A FORNO	1 ora a 60° C		
GLOSS	75	40	20
RESA (mq/Kg)	8 - 10	8 - 10	8 - 10
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2004/42/IIB (e)(840)570		

25

SCHEDA