

PRIMALKYDE 7001

Primer Alchidico Anticorrosivo 1K

PRODOTTI

Basi pigmentate	PRIMALKYDE 7001	
Solvente	SOLV SYNTHETIC 5	0-20%

DESCRIZIONE E PROPRIETÀ

- Primer alchidico 1k.
- Disponibile in rosso, grigio, nero, bianco e versione tinteggiabile.
- Aderenza diretta su ferro e acciaio.
- Prodotto da applicare in impianti conformi alla Direttiva 1999/13/CE.

CARATTERISTICHE DI PRIMALKYDE 7001

Aspetto	Opaca	
Peso specifico	1,3-1,5 kg/l a 20°C	
Contenuto solido (senza diluizione)	66-70 % (peso)	47-51% (volume)
Contenuto solido versione tintabile	66-70 % (peso)	47-51% (volume)
Contenuto solido pronto all'uso versione tintabile (senza diluizione)	67-71 % (peso)	48-51% (volume)
VOC pronto all'uso	> 500 g/l - 2004/42/EC - IIA(i)(500)	
Spessore film secco	40-50 micron (2 mani)	
Resa teorica 1 µm per litro di Primalkyde 7001	440-540 m²/l	
Resa teorica 1 µm per litro di Primalkyde 7001 tintabile	490-590 m²/l	
Resa teorica 1 µm per litro di miscela Primalkyde 7001 tintabile (senza diluizione)	450-550 m²/l	
Categoria di corrosività di sistema 7001+800G (ISO 12944)	C5 Basso (80µm+45µm)	

SUPPORTO E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

	PULIZIA	CARTEGGIATURA	PULIZIA FINALE
Vernice vecchia	DA93	P180/240	DA93
Acciaio	DA93	--	--

Per altri tipi di supporti contattare il servizio tecnico (SAT).

APPLICAZIONE

	Rapporto di miscelazione Disolac: Primalkyde 7001 tintabile (in peso)				5-10 (basi pigmentate) / 95-90 (primer)			
	Applicazione elettrostatica (in volume)							
	Applicazione	% Diluente (VOLUME)	Viscosità (20°C) COPA FORD 4	Pressione (BAR)	Pressione del prodotto (BAR)	Ugello (mm)	Num. di mani x µm secco	Flash off (min)
	Pistola a caduta	10-20%	20"-30"	3	---	1,6-1,8	2	10'-15' 20°C
	Pot life:	--						

Se l'applicazione richiede l'uso di un additivo è da conteggiare nell'addizione del solvente.

ESSICCAZIONE

	
TEMPERATURA	MANIPOLAZIONE
20° C	2h
60° C	30'

Il prodotto raggiunge le massime prestazioni dopo 15 giorni di essiccazione all'aria (temperatura ambiente 18-22 ° C) o in un tempo più breve a una temperatura più elevata.

PRODOTTI AGGIUNTIVI PER USI SPECIALI

CASO	ADDITIVO	DESCRIZIONE	EFFETTO
Crateri	Additivo Anticrateri Disolac	Protezione del film da agenti inquinanti esterni	Anticrateri; protezione del film.
Sensibilità Overspray / Essiccazione troppo rapida del film	Additivo Flow	Migliora l'applicazione, ad esempio su grandi superfici o in condizioni di particolare asciutto	Mantiene il film aperto per un tempo più lungo.

Sgrassante	DIS226 DA93	DIS226 per materie plastiche e superfici cariche elettrostaticamente. DA93 per superfici unte.	
------------	------------------------	---	--

Per l'uso corretto e le istruzioni degli additivi consultare la scheda tecnica di ciascun prodotto.

OSSERVAZIONI

- Si raccomanda di usare in cabine ventilate a 20°C.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

- Pulire con il solvente per la pulizia prima dell'indurimento del prodotto.

SICUREZZA

- Rispettare le indicazioni dell'etichetta.
- Per maggiori informazioni consultare le Schede di Sicurezza.
- Rispettare le direttive di sicurezza ed igiene sul lavoro e anche quelle circa l'eliminazione dei residui.

STOCCAGGIO

- Conservare in un luogo fresco e ventilato, lontano della luce diretta del sole.
- Conservare tra +5°C e +30°C.

GARANZIA

- Un anno nell'imballo originale mai aperto.

Prodotto solo per uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso e osservare le precauzioni indicate sulla confezione del prodotto. Il suo corretto utilizzo, in base al suo scopo e nel rispetto dei dati tecnici e di sicurezza, forniti in questi documenti, è a sola ed esclusiva responsabilità dell'utente. ROBERLO S.A.U declina ogni responsabilità a causa dell'uso errato di qualsiasi prodotto.

Le informazioni incluse in questa documentazione si basano sulle nostre conoscenze scientifiche e tecniche alla data della sua emissione. ROBERLO si riserva il diritto di modificare e / o interrompere in tutto o in parte le informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. È responsabilità dell'utente verificare l'aggiornamento delle informazioni. L'ultima versione di questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti.

Tutte le clausole contenute nel presente documento, si applicano a eventuali cambiamenti o modifiche future. Per ulteriori informazioni tecniche, consultare il nostro Servizio clienti o il nostro ufficio tecnico.