

Scheda tecnica Primer epossidico 1K



ColorMatic Primer epossidico 1K è un prodotto universale dotato di eccellente ancoraggio e prevenzione dalla corrosione su superfici in lamiera d'acciaio, lamiera d'acciaio zincata, alluminio e alluminio anodizzato. Rapida essiccazione. Buona espansione. Possibile applicazione bagnato su bagnato. Buon isolamento dall'umidità.

Per preparare al meglio il punto danneggiato, pulire a fondo con Anti-siliconico, cod. art. 174469, su superfici metalliche o con Detergente per plastica, cod. art. 190261, su superfici in plastica rinforzata con fibra di vetro. Per un risultato ottimale, dopo l'essiccazione del Fondo epossidico 1K, consigliamo l'applicazione di 2K Primer riempitivo Hi-Speed. Successivamente è possibile verniciare, ad es. con le tinte miscelabili del nostro Mixing System base d'acqua o con solvente.

Campi di applicazione:
Spot Repair

Qualità e caratteristiche

- Eccellente ancoraggio e prevenzione dalla corrosione su acciaio, acciaio zincato, alluminio, plastica rinforzata con fibra di vetro
- Facile e veloce da lavorare
- Asciuga rapidamente
- Buona espansione
- Sovraverniciabile con vernici di base ColorMatic pre-fill, vernici coprenti acriliche RAL
- Buon isolamento dall'umidità
- Possibile applicazione bagnato su bagnato

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** resina epossidica
- **Colore:** grigio
- **Odore:** di solvente
- **Resa:** 1 m²
- **Superficie:** lamiera d'acciaio grezza, pulita e levigata, lamiera d'acciaio zincata, pulita e levigata, alluminio, alluminio anodizzato, verniciature vecchie, pulite e levigate, materie plastiche rinforzate con fibra di vetro, pulite e levigate, preparare le superfici in plastica con ColorMatic 1K Plastic Primer
- **Resistenza termica:** fino a 90 °C
- **Conservabilità/stoccaggio:** 10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:** bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml
- **Valore VOC:** 274,5g

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione

- Eliminare completamente la ruggine dalle superfici metalliche
- Pulire la superficie con ColorMatic Anti-siliconico, cod. art. 174469, levigare
- Pulire a fondo le superfici in plastica rinforzata con fibra di vetro con ColorMatic Detergente per plastica, cod. art. 190261
- Agitare bene la bomboletta per 2 min.
- Effettuare uno spruzzo di prova
- Il punto danneggiato deve essere sgrassato, spolverato e asciutto
- **Utilizzabile solo da esperti**
- **Indossare una maschera protettiva adatta (consigliamo il tipo A2/P3)**




2 min



1-2=20-30µ



8-10 min



variable



approx. 15 cm



20°C=12-15 min

Esclusione di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 08 luglio 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 26.03.2019

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com