

Scheda tecnica THERMO SPRAY



Vernice spray speciale per la verniciatura di oggetti che sono esposti a temperature elevate come tubi di scappamento di moto e auto, ma anche forni, tubi di stufe, barbecue e molto altro ancora.

Applicabile su metallo, ghisa, alluminio.

Adatta anche come vernice protettiva per motori.

Qualità e caratteristiche

- Rapida essiccazione
- Resistente alle alte temperature:
nero + argento fino a 800°C
bianco e vernice trasparente fino a 500°C
rosso fino a 300°C
- Eccellente ancoraggio
- Ottimo potere coprente e riempitivo
- Buona espansione, superficie ruvida
- Buona resistenza alle intemperie
- Antigraffio
- Forma uno strato protettivo eccellente anche senza cottura
- Resiste alla benzina dopo ca. 30 minuti di cottura ad almeno 160°C

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** resina silconica
- **Colore:** a seconda della tonalità
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
opaco: 3-5 GE
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti
400 ml per ca. 1,0 - 1,2 m²
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere dopo 10 minuti
Non appiccicoso al tatto dopo circa 15 minuti
Fuori impronta dopo 60 minuti
Resistente al calore dopo circa 1 ora
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** a seconda della tonalità, vedi caratteristiche
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione

- Eliminare ruggine, olio e grasso dalla superficie
- Quindi levigare o sabbare; la superficie deve essere di metallo nudo!
- L'area deve essere priva di polvere, sgrassata e asciutta
- Agitare bene la bomboletta per almeno 2-3 minuti prima dell'uso
- Spruzzare 2 mani leggere a una distanza di ca. 25 cm. Lasciar asciugare. Importante: più lo strato di vernice è sottile, più la resistenza termica e l'aderenza migliorano
- Non è necessario applicare un fondo. I risultati migliori si ottengono sul metallo nudo
- Non utilizzare su parti cromate!
- Il riscaldamento a 160-200°C per ca. 30 minuti è indispensabile per l'indurimento e per rendere pienamente resistente lo strato di vernice (resistenza alla benzina!). Attenzione alla formazione di fumi e odori sgradevoli, provvedere ad una sufficiente ventilazione.
- Alcune temperature di riferimento: scappamento di una moto in corrispondenza del collettore fino a 800°C; forno/tubi del forno fino a 500°C; griglia per grigliate 500-800°C.

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la

stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 6 maggio 2016

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 15.04.2019

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com